

АКТИВАТОР ПУЛЕР ФЛЕКС Э



ОПИСАНИЕ

Однородная жидкость, светло-коричневого цвета. Служит для регулирования времени полимеризации полиуретанового состава Пулер Флекс Э. Состав вводится в процентном соотношении.

Подбор времени реакции

Для увеличения реакционной способности перед применением, смолу Пулер Флекс Э и активатор Пулер Флекс Э смешивают до гомогенного состояния около 3 минут, вручную или с использованием низкооборотистой дрели (до 300 об/мин).

Количество активатора Пулер Флекс Э подбирают исходя из скорости фильтрации

воды сквозь трещину и температуры окружающей среды.

УПАКОВКА

Материал поставляется в пластиковых бутылках по 1л.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев с даты производства при хранении в заводской, неповреждённой закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от 5 до +50°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается всеми видами транспорта.

Продолжительность времени полимеризации (в количестве 10% воды от объема Пулер Флекс Э) в зависимости от температуры окружающей среды и количества катализатора

Содержание катализатора, %	Время жизни при T, мин	
	T=15°C	T=25°C
0	70	65
1	21	20
2	7,5	7
3	4,5	4
4	3,2	3,5
5	2,8	3

Зависимость времени жизни Пулер Флекс Э от концентрации катализатора при разных температурах (при добавлении 10% воды)



☎ 8 800 222-06-36
✉ sale@gidro-inject.ru
🌐 gidro-inject.ru

**ЗАКАЖИТЕ ОНЛАЙН
ИЛИ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В ОФИС!**

