



# Торсиол-55 • Торсиол-55М Канатная 39У • Девон Торсиол

## Канатные смазки общего назначения

Торсиол-55, Торсиол-55М, Канатная 39У, Девон Торсиол изготавливаются из высококачественных масел с добавлением углеводородных загустителей и присадок, обеспечивающих консервационные и антифрикционные свойства.

### ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

Торсиол-55 – ГОСТ 20458-2022 • Торсиол-55М – ТУ 0254-004-15301184-2004 • Канатная 39У – ТУ 0254-041-15301184-2013  
Девон Торсиол – ТУ 0254-049-15301184-2014

### ВЫГОДЫ:

Надежные консервационные свойства канатных смазок длительно защищают стальные канаты от коррозии и ржавления, предотвращая их ослабление и разрыв и увеличивая срок службы

Высокая стойкость к вымыванию позволяет работать в условиях повышенной влажности

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уменьшение трения между прядями стальных канатов и отдельными проволоками
- Надежная защита от коррозии и ржавления
- Превосходные смазывающие свойства
- Высокие антифрикционные и адгезионные свойства
- Хорошая водостойкость и низкая вымываемость водой

### ПРИМЕНЕНИЕ:

#### Торсиол-55 и Торсиол-55М:

- Смазывание в процессе изготовления и эксплуатации стальных канатов из проволоки без покрытия и оцинкованной проволоки, работающих в интервале температур от -50 до +50 °C

#### Канатная 39У:

- Смазывание в процессе изготовления и эксплуатации рудничных и буровых стальных канатов, тросов, подъемно-транспортных машин, работающих в интервале температур от -25 до +50 °C

#### Девон Торсиол:

- Смазывание в процессе изготовления и эксплуатации стальных канатов различного назначения, работающих в интервале температур от -35 до +50 °C

### ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателя                                                                    | Метод испытания  | Торсиол-55               | Торсиол-55М | Канатная 39У             | Девон Торсиол |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Цвет                                                                                       | визуальный       | коричневый               | черный      | коричневый               |               |
| Тип загустителя                                                                            | —                | твердые углеводороды     |             |                          |               |
| Базовое масло                                                                              | —                | минеральное              |             |                          |               |
| Диапазон рабочих температур, °С                                                            | —                | от -50 до +50            |             | от -25 до +50            | от -35 до +50 |
| Температура каплепадения, °С                                                               | ГОСТ 6793        | 63-78                    | 60-78       | не ниже 65               | не ниже 72    |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с, не менее                                        | ГОСТ 33          | —                        | —           | 25                       | 40            |
| Термическая стабильность при 120 °С в течение 72 часов:<br>испаряемость, %<br>однородность | ГОСТ 20548 п.3.3 | не более 0,7 выдерживает |             | не более 0,2 выдерживает |               |
| Содержание абразивных механических примесей, %                                             | ГОСТ 20458 п.3.6 | отсутствие               |             |                          |               |
| Коррозионное воздействие на металлы                                                        | ГОСТ 9.080       | выдерживает              |             |                          |               |