



Devon Grease LiCa V220 EP 2 Blue

Универсальная синяя литий-кальцевая смазка широкого спектра применения

Devon Grease LiCa V220 EP 2 Blue – многоцелевая пластичная смазка синего цвета, изготовленная на основе минерального масла, загущенного литий-кальцевым мылом, с применением противоизносных, противозадирных, антикоррозионных и антиокислительных присадок.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

ТУ 19.20.29-042-19084838-2020 • DIN 51502 • 51818 (NLGI) • 51825 • KP2K-30

ВЫГОДЫ:

Широкий спектр применения позволяет сократить номенклатуру смазочных материалов

Надежная защита узлов трения от трения, износа и коррозии позволяет увеличить интервалы технического обслуживания

Специальное литий-кальцевое мыло позволяет работать в условиях полного контакта с водой

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая стойкость к вымыванию водой
- Надежная защита узлов от трения и износа
- Превосходные антикоррозионные свойства
- Отличная механическая стабильность
- Низкий коэффициент трения
- Хорошая несущая способность
- Высокая термическая стабильность

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Средне- и высоконагруженные подшипники качения и скольжения, и иные узлы стационарного и передвижного оборудования, подверженные обводнению, повышенным температурам и вибрациям
- Рекомендовано для смазки подшипников качения и узлов шасси автомобильной и коммерческой техники (строительная, сельскохозяйственная, промышленная и т.д.)

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon Grease LiCa V220 EP 2 Blue
Цвет	визуальный	от голубого до синего цвета
Тип загустителя	—	литий-кальцевое мыло
Базовое масло	—	минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	—	от -30 до +130
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	220
Классификация смазки	DIN 51502	KP2K-30
Класс консистенции NLGI	DIN 51818	2
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346	265-295
Температура каплепадения, °C, не ниже	ГОСТ 6793	180
Вязкость эффективная при минус 20 °C и среднем градиенте скорости деформации 10 С ⁻¹ , Па·с, не более	ГОСТ 7163	1800
Трибологические характеристики на 4-шариковой машине при (20±5) °C: нагрузка сваривания (Pc), Н диаметр износа (Di), мм	ГОСТ 9490	1381 0.5
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	выдерживает