



Марка А «ДЕВОН» • Марка «Р»

Всесезонные минеральные масла

Масло для гидромеханических передач марки А «ДЕВОН» и масло для усилителей рулевого управления и гидрообъемных передач марки «Р» изготавливаются из минеральных масел глубокой очистки с добавлением специальной композиции присадок.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

ТУ 0253-016-15301184-2007 • ТУ 0253-020-15301184-2016

ВЫГОДЫ:

Надежная защита от износа и коррозии **гарантирует максимальный межремонтный пробег техники**

Высокоочищенное масло сохраняет ресурс фильтрующих элементов, что **сокращает затраты на дополнительное техобслуживание**

Экономия смазочного материала за счет высокой антиокислительной стабильности

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая стойкость к окислению минимизирует образование отложений
- Нейтральность к материалам оборудования предотвращает коррозию
- Хорошие антипенные свойства защищают оборудование от перегрева и кавитационных повреждений
- Превосходные низкотемпературные свойства позволяют работать в условиях экстремально низких температур

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Масло для гидромеханических передач марки А «ДЕВОН» применяется всесезонно в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей, гидросистемах судовых люковых закрытий, гидравлических кранов и рулевых машин при температуре окружающей среды до минус 35 °С, также может применяться в качестве зимнего в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники
- Масло для усилителей рулевого управления и гидрообъемных передач марки «Р» всесезонно в системах гидроусиления руля, гидрообъемных передачах, гидросистемах навесного оборудования, автоматических коробках передач, а также в гидротрансформаторах

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Марка А «ДЕВОН»	Марка «Р»
Вязкость кинематическая, мм ² /с			
при 100 °С		7.15	3.99
при 40 °С		44.2	18.8
при -20 °С	ГОСТ 33	1 705	823.5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40	-45
Склонность к пенообразованию, см ³			
при 24 °С	По п. 5.5 ТУ	0/0	0/0
при 94 °С	(Марка А «Девон»)	20/0	30/0
при 24 °С, после испытания при 94 °С	По п. 5.3 ТУ	0/0	0/0
	(Марка «Р»)		