

Пароизоляционная плёнка DELTA®-NEOVAP 20 для скатных крыш и стен каркасных/деревянных домов.



- Применяется для помещений с **нормальными температурой и влажностью**.
- Армирующий слой обеспечивает очень высокую прочность и снижает риск повреждения пароизоляции в ходе работ.
- Прозрачная структура плёнки позволяет визуальное **контролировать качество утепления**. Красная нить расположена через каждые 10 см для облегчения работы кровельщиков и снижения расхода материала.
- Применяется в сочетании с любой диффузионной мембраной DELTA®.
- Аксессуары: DELTA®-MULTI BAND, DELTA®-INSIDE BAND, DELTA®-TIXX, DELTA®-LIQUIXX

Материал	3 слоя: армирующая сетка и внешние слои из первичного полиэтилена и нетканого материала
Толщина материала (не нормируется)	примерно 0,2 мм
Размер рулона/Площадь рулона	50 м x 1,5 м/75 м ²
Масса поверхностная/масса рулона	120 г/м ² / 9 кг
Эквивалентная толщина диффузии S _d , EN 1931	20 м (+5/-2 м)
Паропроницаемость	0,004 г/м ² · ч · мм в.с.
Прочность на разрыв, EN 12311-2	вдоль и поперек 300 Н/5 см
Относительное удлинение при разрыве EN 12311-2	вдоль и поперек 15%
Прочность на разрыв при закреплении гвоздём, EN 12310-1	вдоль и поперек 180 Н
Температурный диапазон применения	-40...+80 °C
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г4 сильногорючий
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	B2 умеренновоспламеняемый

Дата подготовки: 11.05.2016