

Уплотнительная паста DELTA®-LIQUIXX для пароизоляционных плёнок



Характеристика	DELTA®-LIQUIXX
Назначение	DELTA®-LIQUIXX предназначена для создания воздухонепроницаемых примыканий пароизоляционных плёнок DELTA®-NOVAFLEXX/DELTA®-REFLEX/DELTA®-DAWI GP/DELTA®-NEOVAP 20/DELTA®-PVG/DELTA®-ROOF к строительным деталям, имеющим сложную форму, шероховатую поверхность, или в труднодоступных местах крыши.
Материал	Пастообразная структурно-вязкая паста на основе акрила в комплекте с нетканым полотном DELTA®-LIQUIXX GT 10, выполняющим функцию армирующей основы.
Плотность	Примерно 1,1 г/см ³
Ёмкость/объём	4 л/ведро, 1 л/пластиковая дозировочная бутылка, нетканый материал 0,10 x 20 м поставляется отдельно.
Упаковка	DELTA®-LIQUIXX 4 л: 60 вёдер на поддоне; DELTA®-LIQUIXX 1 л: 8 бутылок в коробке и 312 на поддоне; DELTA®-LIQUIXX GT 10: 12 рулонов в коробке.
Расход	Примерно 0,9 л на 1 м ² флиза DELTA®-LIQUIXX GT 10. Расход зависит от сложности поверхности основания.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, по возможности сухим, но даже тонкая пленка влаги не влияет на надёжность прилипания. DELTA®-LIQUIXX имеет отличную адгезию к древесине (в том числе с шероховатой поверхностью), древесноволокнистым материалам, металлам, пластикам, бетону и камню.
Время схватывания	От 3 до 4 часов при +21 °С и относительной влажности 45%. Время зависит от влажности и температуры воздуха.
Условия хранения	от +5 °С (не допускается замораживать пасту во время хранения, транспортирования и применения)
Срок хранения	24 месяца в герметичной оригинальной упаковке при положительной температуре. Загустевшую пасту следует медленно и тщательно перемешать перед применением.
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Дата подготовки 29.09.2021