



ЭМАЛЬ

для крыш

алкидная

✓ Произведено по ГОСТ.

✓ Придает поверхности защитные свойства и красивый внешний вид.

✓ Отличная адгезия к различным кровельным покрытиям.

✓ Образует прочное, долговечное покрытие.

Краткое описание	Высококачественная алкидная эмаль с содержанием активных компонентов. Изготовлена по специальным технологиям «ABC Фарбен».
Состав	Модифицированный алкидный лак, пигменты, антикоррозионные пигменты, наполнители, реологические добавки.
Тип работ	внутренние, наружные
Цвет	вишневый, зеленый, красно-коричневый, серый, синий, шоколадный
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для окраски загрунтованных оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей, а также окрашенных ранее алкидной краской наружных поверхностей. Применяется для металлических крыш, водосточных труб и желобов, металлических сливов, перил и других металлоконструкций, а также окрашивания крыш из шифера. Для внутренних и наружных работ.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом C-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.
Рекомендации	Для достижения оптимальных антикоррозионных свойств использовать в системе покрытия : грунтовка ГФ-021 Olecolor и эмаль для крыш (два слоя)
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	уайт-спирит (нефрас C-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.
Расход	на однослойное покрытие составляет 100-130 г/м2 в зависимости от цвета и способа нанесения
Время высыхания	при температуре (20±2)°C до степени III - 14 часов, полное высыхание 24 ч. Набор прочности - 2дня.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении пропитанные эмалями тряпки, ветошь. После использования эмали по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку. Осадок и расслоение не является браком.
Фасовка	5 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, эмаль для крыш алкидная