

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ СПЕЦ-ВИНИЛ

- Прозрачный после нанесения;
- Антигрибковый эффект;
- Удобный в работе;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для поклейки любых виниловых обоев на бумажной основе (легких, тяжелых, плотных, вспененных и т.д.), а также для текстильных обоев.
Для ручного нанесения. Для внутренних работ.

**ИНСТРУКЦИЯ****Подготовка основания**

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев. Сильно впитывающие поверхности грунтуйте обойным клеем.

Приготовление клея

Затворите пачку клея полностью в чистой холодной воде. Вода должна быть прозрачной, не иметь осадка, взвеси, следов ржавчины, остатков клея, грунтовки, краски и т.д. Пропорции разведения соблюдайте, исходя из типа используемого покрытия и выполняемой задачи.

При ручном разведении: быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно всыпьте содержимое пачки по краю емкости.

При размешивании миксером/насадкой на дрель: не используйте высокие обороты, клей высыпайте в центр емкости.

Подождите 10 минут, затем перемешайте еще раз – клей готов. После приготовления не добавляйте в полученную клеевую дисперсию воду или сухой клей.

Приклеивание обоев

Во время проведения работ все форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Нарезьте обои по высоте помещения, оставив запас 5-10 см для их подрезания после приклеивания к стене. Для нанесения клея используйте обойную щетку или кисть. Равномерно нанесите клей на полотно, тщательно промажьте края. Сложите полотно пополам, дайте пропитаться, согласно инструкции производителя обоев (примерно 5-10 минут). С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию. Приложите первое полотно и разогните его вниз. Разгладьте полотно шпателем, удаляя пузырьки воздуха и излишки клея. Приклейте следующее полотно встык с предыдущим. После приклеивания всех полотен, отрежьте излишки обоев. Излишки клея уберите ветошью или влажной губкой сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Состав: модифицированный крахмал, антигрибковые добавки

Цвет	прозрачный
Вес, г	300
Площадь покрытия, м ²	35
pH	8-10
Время приготовления, мин.	10
Время схватывания, час.	24-48
Температура применения, °C	5-25

РАЗВЕДЕНИЕ КЛЕЯ

Грунтование основания, л	7-8
Для легких обоев, л	6,0
Для тяжелых обоев, л	5,5

РАСХОД ОБОЕВ С 1 УПАКОВКИ

0,53x10 м	6,5-7,5
1,06x10 м	3-3,5

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	50035142
Штрих-код	4670012415862
Штрих-код (уп.)	4670012415879
Количество в гофро-коробе	24
Размеры гофрокороба, мм	371x251x311
Количество на паллет, шт.	1080
Срок годности	10 лет

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.