

LIK SOL SILICONE COMPAUND GREASE H1

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА-КОМПАУНД С ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ NSF H1



ОПИСАНИЕ

Эффективная силиконовая смазка-компаунд для пищевой промышленности на основе высоковязкого силиконового базового масла и неорганического загустителя.

Имеет хорошие уплотнительные и герметизирующие свойства, прекрасную морозо- и термостойкость, а также отсутствие температуры каплепадения. Характерны высокие диэлектрические свойства, предотвращают возникновение коррозии на электроконтактах.

Устойчива к смыванию слабокислотными и щелочными растворами, чистящими составами, холодной и горячей водой, благодаря этим свойствам работает бесперебойно во влажной среде.

Зарегистрировано NSF в категории H1, где возможен случайный контакт масла с пищевыми продуктами. Сертифицировано Halal.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошие уплотнительные и герметизирующие свойства
- высокая стабильность и работоспособность в вакууме
- отсутствует температура каплепадения и низкий уровень испарения
- отличная окислительная, механическая и радиационная стабильность
- не подвержена процессам полимеризации или коксования
- высокие диэлектрические свойства

ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазки и защиты уплотнений запорной арматуры, регулирующих и нагнетательных клапанов для умягчения воды
- для пивных кранов и установок наполнения бочек, в том числе систем питьевого водоснабжения
- для герметизации и защиты от прикипания, эрозии прокладок и сальников оборудования, смазки резиновых и пластиковых уплотнительных колец
- для герметизации вакуумных систем и оборудования, работающего под давлением
- для электроизоляции и герметизации электрических контактов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIK SOL SILICONE COMPAUND GREASE H1
Внешний вид	-	визуальный	однородная смазка белая полупрозрачная
Базовое масло	-	-	силиконовое
Загуститель	-	ГОСТ 32323	неорганический
Класс NLGI	-	-	3
Вязкость базового масла при 40 °C	мм²/с	ГОСТ 33	60 000
Пенетрация после перемешивания при 25 °C	0,1мм	ГОСТ 5346	220-250
Диапазон рабочих температур	°C	ГОСТ 12924	-40/+200
Температура каплепадения	°C	ГОСТ 6793	отсутствует
Коррозионное воздействие на металлы	-	ГОСТ 9.080	выдерживает
Регистрационный № NSF	-	-	169500

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSOL необходимо ознакомиться с инструкцией по замене смазки, разработанной производителем оборудования.

Необходимо тщательно очистить все точки смазки. Если по техническим причинам очистка невозможна, замена старой смазки может производиться методом вытеснения новой смазкой. Наносить шпателем, смазочным шприцем или через централизованные смазочные системы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °C до +40 °C

ФАСОВКА



400 г

В пластиковой герметичной трубе массой 400г.

СРОК ГОДНОСТИ

Рекомендуется использовать продукт в течение 2 лет с момента вскрытия тары (или в течение 3 лет с момента изготовления, в зависимости, какая дата наступит ранее).

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51502 KP Si 3 S-40
- NSF H1



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.