



FARBITEX®

КРАСКА

AK-511

ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ,
БОРДЮРОВ

- ✓ быстрое высыхание;
- ✓ высокие светостойкость и коэффициент яркости;
- ✓ обеспечивает хорошую видимость в любое время суток;
- ✓ прочное к истиранию и долговечное при любых погодных условиях;
- ✓ повышенная стойкость к реагентам против льда и снега;
- ✓ стойкость к воздействию воды, бензина, масла, хим. веществ, в том числе соли.

Краткое описание	Краска АК-511 для разметки дорог и бордюров
Состав	Акриловый сополимер, диоксид титана, мрамор молотый, растворители, наполнители, пигменты.
Цветовая гамма	Белый, желтый, серый, черный, красный.
Область применения	Используется для нанесения различных видов дорожной разметки по асфальту и бетону: для проезжей части автомобильных дорог, велосодорожек, паркингов, пешеходных зон, взлетно-посадочных полос, аэродромов, для нанесения пожарной разметки, покраски бордюров, парковочных зон, окраски бетонных полов в складских помещениях.
Температура применения	Температура окружающего воздуха от +5 до +35°C и относительная влажность не более 85 %
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Перед нанесением дорожной разметки необходимо очистить покрытие от снега, наледи, воды, грязи и пыли.
Нанесение покрытия	Перед применением краску АК-511 необходимо тщательно перемешать при помощи малярного миксера. Разбавить до рабочей вязкости, но не более 10% по массе толуолом или растворителем Р-4. АК-511 наносят на сухую и чистую поверхность дороги без масляных пятен с помощью специального оборудования дорожной службы или вручную краскораспылителем, кистью или валиком в 2-3 слоя.
Рекомендации по нанесению	Для увеличения стойкости покрытия к истиранию добавляют кварцевый песок с зернистостью не более 0,3 мм – 5-10 % от массы краски, тщательно перемешивают. Для увеличения яркости и светоотражающей способности добавляют светоотражающие шарики, фракцией 100-600 мкм, насыпью, поверх свеженанесенной краски АК-511.
Рекомендуемое количество слоев	2-3 слоя
Разбавление	Растворитель Р-4. Толуол
Расход	на однослойное покрытие 300-600 г/м2 в зависимости от пористости поверхности.
Время высыхания	составляет 15-20 минут при температуре 18-20°C. При температуре ниже 15° С время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть толуолом или растворителем Р-4
Срок годности	12 месяцев со дня изготовления.
Транспортирование и хранение	Краску АК-511 хранят и транспортируют при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Расслоение не является браком. Пленка и осадок не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Беречь от огня! Для защиты рук необходимо пользоваться резиновыми перчатками. При нанесении краскопультom использовать защитные очки. При попадании на кожу, в глаза тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования банку с остатками продукта утилизировать, как бытовой/строительный мусор или отправить в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	7кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEX, краска АК-511 для разметки дорог и бордюров