

TERRACE OIL

масло для
террас



PROSTOCOLOR



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Состоит из высококачественных материалов

Глубоко проникает в поры не образуя пленку, что позволяет древесине дышать

Имея в составе твердый воск, устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям

Защищает от растрескивания и влаги

Подчеркивает структуру древесины

назначение

Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений и пород древесины (включая твердые породы и термодревесину). Для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для террас, беседок, садовой мебели, настилов (пол, стены, потолок).

состав

Полимеризированное льняное масло, полимеризированное сафлоровое масло, тунговое масло, воск карнаубский, эфир канифоли, терпентинное масло, алифатический углеводород, У/Ф стабилизатор, антисептик, бентонит, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

Цвет: 20 цветов

Содержание ЛОС: 297 г/л

Фасовка: 0.75 л / 2.2 л / 10 л

Степень блеска: шелковисто-матовый блеск

Расход: в два слоя - 15 м²/л. (При шлифовке зерном Р 120)

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 10.06.2024 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

ООО «ХРОМОС СВЕТОСТЬ»
141313 Московская область, г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной Армии, д.212, литера В, к.15.
+7 (495) 584-00-02
info@prostocolor.ru

подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 80 – 120 (Ель, Сосна) Р 60-120 (твердые породы древесины, лиственница). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Для более долговечной защиты необходимо использовать Масло-Грунт PRIMER. При нанесении масла на ранее окрашенную древесину, старые слои ЛКМ тщательно удалить.

инструмент

Кисть TM PROSTOCOLOR, х/б ткань.

условия перед нанесением

Температура воздуха от +15°C до +35°C. Влажность воздуха - не более 40-60%. Влажность древесины - не более 17%.

нанесение

Перед нанесением TERRACE OIL необходимо тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Рекомендуемое покрытие - 2 слоя. Цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в оттенке. При обработке горизонтальных поверхностей, террасную доску рекомендуется перед укладкой обрабатывать со всех сторон (по кругу). Это защищает древесину от набора влажности с тыльной стороны, сохраняя ее целостность, геометрию и защиту от биопоражений.

первый слой

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон тщательно втирая в древесину. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.

второй слой

Наносится через 16-18 часов после нанесения первого слоя. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши по принципу первого слоя. Через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью. **ВАЖНО!!!** В течение 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

время высыхания

первый слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 16-18 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

второй слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 24-48 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

Важно! Опасность самовозгорания

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению.

очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR или Живичным скипидаром PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем WASHER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Храните продукт в недоступном для детей месте.

При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

При попадании на кожу немедленно смыть водой.

рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.

При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.

