

SILFIX Fix&Go Montage Turbo, строительно-монтажный клей-пена

Описание продукта:

SILFIX Fix&Go Montage Turbo, строительно-монтажный клей-пена — быстросохнущий и высокопроизводительный полиуретановый клей-пена в аэрозольном баллоне для использования внутри здания и снаружи. Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов.

Состав:

Полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.

Свойства:

Универсальный быстросохнущий и высокопроизводительный полиуретановый клей-пена с высокой степенью адгезии идеально подходит для крепления гипсокартонных, волокно-цементных, стеклопластиковых, полистирольных, пенофенольных, меламино-фурановых плит. Преимуществом данного клея является скорость первичного схватывания – 60 секунд. Благодаря минимальному расширению не деформирует профиль наклеиваемых отделочных изделий. Клеит на бетон, кирпич, дерево, металл, полимерные искусственные материалы и т. д., подходит для крепления ячеистых и неоднородных материалов, таких как пенобетон. Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен в использовании. Для круглогодичных работ (от -10°C до +35°C). Затвердевает под действием влаги из воздуха. Безвреден для озонового слоя атмосферы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Прочность сцепления, кН/ м², (МПа) не менее:	
дерево	До 0,7
полистирол	До 0,16
бетон	До 0,36
гипсокартон	до 0,2
гипсоволокно	0,3
минеральная вата	0,05
Термостойкость	от -40°C до +90°C
Открытое время, мин.	1-2 мин
Время коррекции, мин.	Не более 4 мин
Минимальное время фиксации, мин.	1
Время предварительной обработки, мин.	Не более 10 мин
Время полной полимеризации, ч.	1,5 – 2 ч

Температурный режим использования:

- Температура баллона от +18°C до +25°C
- Окружающая температура от - 10°C до +35°C
- Температура поверхности от - 5°C до +35°C

Способ применения:

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед применением выдержать баллон при температуре от +18°C до +25°C не менее 4 часов.
2. Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями и время от времени встряхивать.



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.sila-pena.ru

3. Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него пистолет.
4. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а пистолет направлен дулом по направлению от себя.
5. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
6. Клей-пена наносится дорожками шириной 20-30 мм, расстояние полосы клея от края плиты должно составлять 30-40 мм.
7. Рекомендуемая схема нанесения клея зависит от используемых плит.
8. После нанесения подождать 1 минуту. Прижать деталь кладки, слегка растерев дорожку пены под приклеиваемым элементом. Время коррекции до 4 минут.
9. Обработка склеиваемых деталей возможна через 10 минут. Полное отверждение через 1,5 - 2 час. Избытки клея после полного затвердения срезать ножом.
10. После использования клей-пены пустой баллон утилизировать. Если баллон не использовался до конца, то необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть клапан очистителем монтажной пены.
11. Отвердевший клей-пену можно удалить механическим или специальным очистителем для затвердевшей пены.
12. Отвердевший клей-пену необходимо защищать от действия УФ-лучей и атмосферных осадков, оштукатурив или окрасив.
13. Не рекомендуется снимать пистолет до полного использования, во избежание неконтролируемого выхода клей-пены и загрязнения клапана.

Условия хранения и транспортировки:

- **Баллон находится под давлением!** Максимально допустимая температура баллона +50°C. Необходимо беречь баллон от прямых солнечных лучей, открытого огня и других источников тепла.
- Баллоны с клей - пеной должны храниться в вертикальном положении (клапаном вверх) при температуре от +5°C до + 25°C на складе или закрытых площадках, обеспечивающих защиту от увлажнения, с соблюдением требований пожарной безопасности, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- Температурный режим транспортировки от – 15°C до + 40°C.
- Допускается временное хранение или транспортировка до 15 дней при более низких температурах до – 35°C. Количество циклов «заморозка - разморозка» до конечной реализации не должна превышать 2-х раз.
- **Упаковка:** аэрозольный баллон объемом 1000 мл. Баллоны упакованы в картонные коробки по 12 шт.

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке, при соблюдении правил хранения и транспортировки.

Меры безопасности:

H223: Легковоспламеняющийся аэрозоль. H229: Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. H303+H313+H333: Может причинить вред при проглатывании, при попадании на кожу, при вдыхании. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. H317: При контакте с кожей при длительном воздействии может вызывать аллергическую реакцию. H413: Может вызвать последствия для водных организмов.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ:

P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица/кожи. P264: После работы тщательно вымыть руки/лицо. P305: При попадании на кожу промыть водой в течение нескольких минут. P305+P351+P338: При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P312+P313+P332+ P337: При плохом самочувствии и если раздражение глаз или кожи не проходит, обратиться за медицинской помощью. P501: Использовать методы удаления/переработки отходов в соответствии с национальным законодательством.



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.sila-pena.ru

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно! Легковоспламеняющийся аэрозоль, при нагревании возможен взрыв баллона под давлением. Легко воспламеняется от искр и пламени, беречь от прямых солнечных лучей, избегать нагревания более 50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить. Не разбирать, не прокалывать и не давать детям!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать, как бытовой отход.



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.sila-pena.ru