

Общество с ограниченной ответственностью Координационный Центр «Полисерт»
(ООО Координационный Центр «Полисерт»)
119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4

Испытательная лаборатория
ООО Координационный Центр «Полисерт»
111024, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский,
проезд Перовский, д. 4, стр. 2, ком. №13, стр. 8, ком. № 1
Телефон: (495)928-00-42; E-mail: polycert@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ КЦ «Полисерт»

Иванов Н.В.

« 10 » июня 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
7785-э-24 от « 10 » июня 2024 г.
на 2 страницах

1. Наименование, характеристики и обозначение испытываемых образцов:

(Код ОКП, код ТН ВЭД, артикул, изготовитель и т.д.)

Образцы в виде боковин и крышки компостера из полимерного материала зеленого и темно-зеленого цвета.

Изготовитель: ООО "Мастер Сад"; 309316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 26, стр. 1, ком. 1011.

2. НД на испытываемую продукцию: ГОСТ Р 50962-96. Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Технические условия.

3. Наименование и адрес Заказчика (Заявителя):
ООО "Мастер Сад"; 309316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 26, стр. 1, ком. 1011.

4. Дата поступления на испытания: 01.06.2024.

5. Дата проведения испытаний: с « 01 » июня 2024 г. по « 10 » июня 2024 г.

6. Процедура отбора образцов: Образцы предоставлены Заказчиком (акт отбора/передачи образцов № 3872-01э от 01.06.2024).

7. Цель испытаний:

Испытания морозостойкости при -40°C (стойкости удару при отрицательной температуре по ГОСТ 30673-2002, п. 6.8.2 и 6.8.3).

8. Условия проведения испытаний:

По ГОСТ 30673-2002 (п. 6.8.2 и 6.8.3). Выдерживание при температуре 40°C не менее 1 ч и удар бойком с массой 1000±5 г. с высоты 1500±10 мм не позже чем через 10 с после извлечения образца из морозильной камеры.

9. Перечень испытательного оборудования и средств измерений:

Представлен в таблице 1.

Примечание: Протокол распространяется только на испытанные образцы.

Протокол не может быть передан другим лицам и организациям без разрешения Заказчика и ИЛ КЦ «Полисерт»



Таблица 1.

№ п/п	Наименование оборудования	Предел измер. Значение точн. характеристик	Номер документа об аттестации	Дата следующей поверки
1	Камера холода и тепла КХТ-0,08	-60 +100 °С (2 °С)	АТ 442-1000-029941-2023-429-1/22	19.06.24
2	Секундомер механический СОПр	0-60 мин (2 кл.)	С-МА/09-02-2023/221777995	08.02.24
3	Гигрометр ТМФЦ-211	20-80% (-40-+70°С)	С-М/20-06-2023/256108470	19.06.25

10. Результаты испытаний (измерений):

Представлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя и единица измерения	Значение показателя	НД на методы испытаний
Образец боковины компостера			
1	Стойкости удару при -40°С	Выдерживает	ГОСТ 30673-2002, п. 6.8.2 и 6.8.3
Образец крышки компостера			
1	Стойкости удару при -40°С	Выдерживает	ГОСТ 30673-2002, п. 6.8.2 и 6.8.3

11. Заключение: Компостеры садовые полимерные марки «Мастер Сад» имеют морозостойкость -40°С.

Исполнитель
инженер ИЛ КЦ «Полисерт»



Солина
«10» июня 2024 г.

Е.В. Солина

