

ООО НПК «КраскаВо»  
141013, Россия, г. Мытищи, Московская обл., ул. Силикатная, 36

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунтовка ГФ-021 СЕРАЯ Быстросохнущая Краскаво Стандарт

Партия № 14217 Цвет серый  
Масса нетто 9000 кг Дата изготовления март 2025 г.

| №п/п | Наименование показателей                                                                                       | Требования ТУ                                                                                      | Результат анализа |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | Цвет пленки грунтовки                                                                                          | Серый, светло-серый, оттенок не нормируется                                                        | соответствует     |
| 2    | Внешний вид пленки                                                                                             | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без кратеров, пор и морщин                  | соответствует     |
| 3    | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (4мм) при температуре (20±0,5), °С. с., не менее                 | 60                                                                                                 | 125               |
| 4    | Степень разбавления, %, не более                                                                               | 25                                                                                                 | 25                |
| 5    | Степень перетира, мкм, не более                                                                                | 50                                                                                                 | 45                |
| 6    | Время высыхания, не более: при температуре (105±5)°С до степени 3, мин                                         | 35                                                                                                 | Не более 12       |
| 7    | Время высыхания, не более: при температуре (20±2) °С до степени 3, ч                                           | 5                                                                                                  | 3                 |
| 8    | Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                             | 54                                                                                                 | 80                |
| 9    | Твердость пленки по прибору 2124 ТМЛ (маятник типа А), условные единицы, не менее                              | 0,15                                                                                               | 0,15              |
| 10   | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более                                                                   | 1                                                                                                  | 1                 |
| 11   | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее                                                   | 50                                                                                                 | 50                |
| 12   | Адгезия пленки, баллы, не более                                                                                | 1                                                                                                  | 1                 |
| 13   | Стойкость покрытия к статическому воздействию 3-% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С не менее | 12                                                                                                 | 12                |
| 14   | Способность пленки шлифоваться                                                                                 | Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку                | соответствует     |
| 15   | Стойкость пленки к действию нитрозмали                                                                         | Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитрозмали, нанесенной на грунтовку | соответствует     |
| 16   | Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре (20±2)°С, ч, не менее           | 48                                                                                                 | 48                |

Примечание: допускается увеличение условной вязкости грунтовки при хранении, если при разбавлении ее р-лем до вязкости, указ. в табл. продукт будет соотв. ТУ 2312-001-51908103-2012

Заключение ОТК: ТУ 2312-001-51908103-2012

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник ОТК Киселева Е.Ю.

