



PUDER-Ex

БЫСТРОЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОТЕЧЕК (ГИДРОПЛОМБА)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мгновенная остановка напорных течей воды
- Надежная гидроизоляционная защита
- Простота в применении
- Высокая устойчивость к растворам солей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Puder-Ex (Пудер-Экс) – быстрозатвердевающий при контакте с водой ремонтный раствор для ликвидации протечек (гидропломба). После отверждения устойчив к атмосферным воздействиям, морозу и растворам солей. Во время эксплуатации постоянно непроницаем для воды.

Puder-Ex используется для быстрой ликвидации протечек воды и остановки напорных течей в бетонных, цементных, кирпичных конструкциях свободных от гипсовых включений. Применяется в:

- подвальных помещениях, подземных автостоянках, туннелях, плотинах, бункерах;
- лифтовых шахтах, портовых стенах, бетонных трубах, проходках труб (в качестве фиксирующего элемента);
- системах канализации, очистных сооружениях, резервуарах с дождевой водой, бассейнах, насосных станциях;
- подземных путепроводах, водозаборных сооружениях, монтажных ямах;
- в качестве фиксации и уплотнения закладных элементов.

Используется во всех местах, где герметизация и гидроизоляция с внешней стороны не представляется возможным.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными, ровными, чистыми. На обрабатываемой поверхности не должно быть разделительных слоев: остатков масел, жиров и т.д. Температура поверхности основания должна быть от +5 °C до +35 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Порошок серого цвета
Рабочая температура	От +5 °C до +35 °C
Пропорция смеси	0,18 л воды / 1 кг порошка
Срок жизнеспособности раствора	60 секунд
Окончательное высыхание	2 минуты
Расход	Для отверстия объемом 1 л ~ 2 кг
Прочность на изгиб	≥ 3 Мпа (Н/мм²)
Прочность на сжатие	≥ 20 Мпа (Н/мм²)
Усадка, мм/м	Макс. 3%

**Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях характеристики могут измениться.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Замешивание раствора рекомендуется производить непосредственно руками в специальных защитных резиновых перчатках.

Применение в виде раствора:

- В 1 кг порошка добавить 0.18 л чистой воды и замесить рукой до консистенции теста.
- В течение 30 секунд (когда раствор начнет нагреваться) раствору с консистенцией теста придать коническую форму и заполнить место утечки воды одним движением руки, оказывая усилие ладонью.
- Продолжайте оказывать постоянное усилие в течение не менее 2 минут до отвердевания раствора.
- Сразу же после применения выровняйте поверхность, удалив излишки материала при помощи инструмента с острым краем, шпателя или других инструментов.

Применение в порошковом виде:

- В ладонь возьмите некоторое количество порошка и заполнить место утечки воды одним движением, прилагая усилие рукой.
- Продолжайте оказывать постоянное усилие до полного прекращения активной утечки воды (около 5 секунд).
- Сразу же после применения выровняйте поверхность, удалив излишки материала при помощи инструмента с острым краем, шпателя или других инструментов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Материал относится к жесткой гидроизоляции. При необходимости использования эластичной гидроизоляции, рекомендуется использование материалов **Bostik Aqua Blocker** или **Bostik Стоп Вода**.

Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку. Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства. материал из одной партии.

Время высыхания больше в смесях, приготовленных с использованием холодной воды, и меньше в смесях, приготовленных с использованием горячей воды. Таким образом, теплую или горячую воду можно использовать с целью регулировки времени высыхания в зимний период.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и инструменты для нанесения следует промыть большим количеством воды сразу после нанесения. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в чистом, сухом и свободном от влаги помещении при температуре от +5°C до +35°C, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей. Защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий. Срок хранения не более 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра с пакетами внутри: 5 кг (1 пакет) и 10 кг (2 пакета по 5 кг).

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Артикул	Штрих-код	В паллете
5 кг	50010091	4670012415800	72 шт.
10 кг	50010090	4670012415787	44 шт.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

