Шпатлевка GLASS PRO

Артикул	Описание	В коробке
10.107.1800	1.8 кг шпатлевка / вкл. отвердитель	8 шт.

Полиэфирная наполняющая шпатлёвка средней вязкости усилена коротким стекловолокном; идеальна для устранения небольших отверстий, участков сквозной коррозии, трещин, средних и крупных дефектов и неровностей на деталях кузова автомобиля.

- Обладает высокой прочностью благодаря использованию короткого стекловолокна
- Армирующие свойства стекловолокна усиливают наполняющую способность, что позволяет легко устранять неровности и вмятины существенных размеров
- Может использоваться для реконструкции утерянных участков деталей
- Шлифуется механизированным инструментом.

Адгезия к материалам	
Обычная и оцинкованная сталь	+
Алюминий	+
Стеклопластики	+
Старое / заводское лакокрасочное покрытие	+

Подготовка к нанесению

- Очистить поверхность TOP.10 Очистителем силикона
- Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80–P120 (кромки - P150 или P180)
- Повторно очистить поверхность TOP.10 Очистителем силикона и тщательно высушить

Нанесение

Добавить 2–3 % по весу отвердителя BPO и тщательно перемешать

Жизнеспособность: 2–4 минуты

Сушка, шлифование

20–30 минут / 20°C
5 минут / ИК-сушка (при 50% мощности)

Шлифовать абразивами P80 – P120

Примечания

- Не наносите полиэфирную шпатлевку на неотшлифованные поверхности
- Не наносите шпатлевку при температуре ниже 15°C
- Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Не наносите шпатлевку на протравливающие грунты и однокомпонентные акриловые материалы
- Не наносите лакокрасочные покрытия прямо на полиэфирные шпатлевки во избежание впитывания материала

Технические характеристики

Цвет	тёмно-зелёный
Плотность (при 20°C), г/см^3	1.7-1.8