

# RENZ-30

Дата редакции: 8 Января 2022 г.

## Клей-герметик для вклейки стекол

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Renz-30 представляет собой высококомодульный клей для автомобильных стекол, специально разработанный для замены ветровых стекол и заполнения зазоров между стеклом и рамкой на легковых автомобилях, автобусах, грузовиках, поездах. Renz 30 обеспечивает прекрасную устойчивость к атмосферным воздействиям, что позволяет использовать его на открытых швах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время готовности автомобиля: с 1-ой подушкой / с 2-мя подушками безопасности - 1 час / 2 часа.

Продукт разработан для приклеивания стекол и заполнения зазоров. Идеальный продукт для замены ветровых стекол как в легковых автомобилях, так и в автобусах и коммерческом транспорте. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям. Не содержит растворителей.

Renz 30 специально разработан как универсальное решение для замены ветровых стекол легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств, таких как автобусы и грузовики. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным явлениям, может использоваться как для склеивания, так и для заполнения зазоров. Renz 30 идеально подходит как для внутренних установок, так и для мобильных бригад. Этот клей-герметик подходит только для профессиональных пользователей. Этот продукт и вся связанная с ним информация предназначены для замены автомобильных стекол. Для других применений необходимо провести испытания с реальными поверхностями и условиями что бы убедиться в адгезии и совместимости материалов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики:                | Тест Стандарт | Допустимое значение            | Типич. значение |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| Внешний вид                    | /             | Однородная паста черного цвета | /               |
| Плотность                      | GB/T 13477.2  | 1.2±0.1                        | 1.22            |
| Экструдированность (ml/min)    | GB/T 13477.4  | >40                            | 50              |
| Провисание (mm)                | GB/T 13477.6  | <0.5                           | 0               |
| Время нанесения (min)          | GB/T 13477.5  | 10-20                          | 15              |
| Скорость отвержд.(т/с1)        | HG/T 4363     | >4.0                           | 4.5             |
| Содержание тверд, веществ ( %) | GB/T 2793     | >97                            | 98              |
| Твердость по ШОР-А             | GB/T 531.1    | 55-65                          | 58              |
| Предел прочности (МПа)         | GB/T 528      | >6.0                           | 9.5             |
| Растяжение до разрыва (%)      | GB/T 528      | >350                           | 400             |
| Прочность на разрыв (N/mm)     | GB/T 529      | >10.0                          | 12              |
| Прочность на сдвиг (МПа)       | GB/T 7124     | >3.5                           | 4.5             |
| Рабочая температура (°C)       | /             | -40-90                         |                 |

Примечание: Все приведенные выше данные были проверены в стандартных условиях при 23±2°C, 50±5%RH

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Удалите со склеиваемых поверхностей грязь, пыль, масла и влагу.
- Наносите клей при температуре окружающей среды 5~35°C и относит.влажности 50~70%RH. При температуре ниже 5 °C рекомендуется прогреть продукт при 30~40°C в течение 1 часа (Но не более 3-х часов).
- Для заполнения зазоров клей может быть нанесен с помощью шпателя. Для придания шву гладкого, красивого вида, разгладьте его с применением мыльного раствора.
- Рекомендуется применение активатора и праймера.

## ФАСОВКА

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Картридж                | 310ML           |
| Фольгированная упаковка | 400ML / 600ML   |
| Бочка                   | 240KGS / 260KGS |

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур. Избегайте механических воздействий.
- Хранение: Храните в сухом прохладном месте при температуре 5~25°C и относительной влажности <50%RH.
- Срок хранения: клей в картриджах и фольгированной упаковке – 12 мес., в бочках – 6 мес.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Храните в недоступном для детей месте.
- Избегайте попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью и тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза раздвиньте веки и тщательно промойте их водой. Обратитесь к врачу.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Все рекомендации относительно нашей продукции, включая транспортировку, хранение и применение, основаны на наших текущих знаниях и опыте при тестировании в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов и фактических условий на месте. Наша компания не дает какие-либо гарантии и не несет любую юридическую ответственность. Прежде чем приступить к полному нанесению, для обеспечения эффекта склеивания и совместимости продуктов и материалов, рекомендуем проводить тесты на совместимость или проконсультироваться с техническими службами нашей компании.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO, LTD

ADD:EAST DONGFENG ROAD,QINGXI TOWN,DONGGUAN CITY,GUANGDONG PRO VINCE, CHINA

Email: pustar@pustar.com

Web: www.pustar.com Tel: +86 769 82010650

