



ULTIMA

УЛЬТИМАТУМ РЕМОНТУ

Акриловые аэрозольные краски торговой марки Ultima

Характеристики:

Акриловые аэрозольные краски Ultima обладают превосходными эксплуатационными характеристиками:

- простота в применении
- обеспечивают равномерный слой при нанесении,
- обладают хорошей укрывистостью,
- отличаются устойчивостью к воздействию солнечных лучей и истиранию, к высоким и низким температурам
- обладают отличной адгезией к различным по качеству поверхностям (замечательно ложатся на любые типы поверхностей — металл, дерево, керамику или пластик)
- полимеризованная краска обладает свойствами водостойкости. Но не рекомендуется применять в местах постоянного контакта с водой.

Аэрозольные краски содержатся под давлением вместе с вытесняющим газом в баллончиках с распылительной головкой, поэтому не требуют каких-либо дополнительных средств при их использовании. Перед началом работ достаточно тщательно перемешать содержимое, после чего можно приступать к окрашиванию. Не содержат свинца и ртути, а также элементов, разрушающих озоновый слой атмосферы.

Сфера применения:

- выполнения ремонтных и реставрационных работ
- декорирования помещений или отдельных предметов,
- создания изображений с использованием трафаретов,
- окрашивания поверхностей любой сложности,
- создания граффити.

Температура применения:

1. Оптимальная температура для распыления: 25С ° - 45С °.
2. При низкой температуре (ниже 0 ° С), пожалуйста, положите аэрозольную краску в теплую воду при температуре 40 ± 10 С ° примерно за 10 минут до использования (примечание: теплая вода не должна превышать 2/3 высоты баллона), тогда будет достигнут наилучший эффект.

Способ применения:

- Очистите окрашиваемую поверхность от грязи, пыли, жира, влаги и т.д.
- Перед нанесением тщательно встряхните баллон в течение 1-2 минут (а также периодически встряхивайте его в процессе нанесения краски, чтобы обеспечить равномерность цвета и избежать забивания распылительной головки)



ULTIMA

УЛЬТИМАТУМ РЕМОНТУ

- Производить окрашивание рекомендуется при комнатной температуре. Не рекомендуется использовать краску при повышенной влажности, а также при низких температурах.

- при использовании краски на ранее окрашенной поверхности, рекомендуется предварительно провести тестовое окрашивание на небольшом участке.

- при нанесении краски держите баллон на расстоянии 20-30 см от окрашиваемой поверхности и распыляйте плавными движениями руки

Для матовых и глянцевых красок: рекомендуется нанесение 2-3 слоев краски толщиной не более 40-50 мкм (с промежуточной сушкой между слоями 5-10 минут)

Для красок с эффектом металлик: рекомендуется нанесение 2-3 слоев краски толщиной не более 20-30 мкм (с промежуточной сушкой между слоями 5-10 минут)

Для красок с эффектом хром и золото: избегайте возникновения подтеков при нанесении. В случае использования в качестве краски для наружных работ, рекомендуется покрывать сверху прозрачным лаком с защитой от УФ-излучения.

Поддерживаемая температура после нанесения:

После полного высыхания лакокрасочного покрытия не хранить при высокой температуре (более 80 ° C) в течение длительного времени.

Меры предосторожности:

- Содержимое баллона чрезвычайно огнеопасно и находится под давлением.
- Держать вдали от возможных источников возгорания.
- Баллоны не ронять, не ударять и не вскрывать.
- Хранить вдали от детей, в сухом месте, вне воздействия прямых солнечных лучей.
Температурный режим хранения и перевозки -50° - +45°C

Для более подробной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности на краски серии Ultima.