

## MOZER PREMIUM UHPD 10W-40

### Синтетическое моторное масло для грузовых автомобилей

#### Описание продукта

Синтетическое моторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены. Масло рекомендовано для использования в т.ч. в двигателях коммерческой техники азиатских производителей (SITRAK, SHACMAN, FAW, HOWO, FOTON, DONGFENG, JAC), требующих масла уровня API CK-4, ACEA E6 или ACEA E9.

#### Соответствует требованиям

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ACEA E6/E9/E7     | API CK-4/SN       |
| Volvo VDS-3       | Deutz DQC-IV-18LA |
| MACK EO-N         | Renault RLD-2     |
| Cummins CES 20086 | MTU Category 3.1  |
| CAT ECF-3         | MAN M 3477        |
| MB 228.51         |                   |

#### Область применения

Современные дизельные двигатели грузовых автомобилей, для которой рекомендовано применение масел с уровнем свойств ACEA E6 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

#### Преимущества

Высокая стабильность против окисления позволяет использовать продукт на увеличенных интервалах замены даже в условиях экстремальных нагрузок.

Использование современного пакета присадок обеспечивает оптимальное значение сульфатной зольности, что способствует минимизации отложений в двигателе. Продукт совместим со всеми типами систем доочистки выхлопных газов (DPF, SCR, EGR).

Сбалансированный состав продукта обеспечивает низкий расход масла на угар.

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

| Наименование показателя                                | Метод испытания          | Значение |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052   | 860      |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D445      | 14,5     |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D2270  | 159      |
| Динамическая вязкость CCS -25 °C, мПа·с                | ASTM D5293               | 6130     |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362 / ASTM D2896  | 9,2      |
| Испаряемость по NOACK, %                               | ГОСТ 32330 / ASTM D 5800 | 7,9      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C               | ГОСТ 4333 / ASTM D92     | 239      |
| Температура застывания, °C                             | ГОСТ 20287 / ASTM D97    | -37      |
| Зольность сульфатная, %                                | ГОСТ 12417 / ASTM D874   | 0,9      |