



ГРУНТ 4:1 TILFLEX 2K-HS

Назначение: Грунт автомобильный для полного или локального ремонта

ФАСОВКА:

**1 л TLS20, TLS21, TLS22
(0,25л отвердителя TLS23)**



Описание продукции

Двухкомпонентная сверхскоростная грунтовка: многофункциональная, может использоваться для быстрого локального ремонта. Также может использоваться для полного ремонта автомобиля. Подходит для всех видов грунтовок, а также затвердевших и отшлифованных поверхностей старого ЛКП. Заполняет оставленные следы и небольшие риски от наждачной бумаги.



Физические свойства

Внешний вид: Густая жидкость, серого, белого или черного цвета



Плотность продукта: 1.54kg/l



Удельный вес: 1,5±0.05kg/L



Вязкость по вискозиметру FORD 4cup при 20°C: 18-21 Сек



Характеристики продукта



Быстрая скорость высыхания



Сухой и толстый слой



С отличным наполнителем, хорошей адгезией между слоями



Перекрывает риску: от P220 и выше



Продукты и добавки



Из-за высокой плотности обязательно добавлять разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06, либо любой другой универсальный разбавитель



Пропорции

Пропорции смеси по объему:
100:25%, разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06
или универсальный 5-15%



Время жизни продукта в смешанном виде

60 минут



Параметры краскопульты

Рекомендованное сопло краскопульты: 1.6-1.8mm



Применение

По металлу, эпоксидные грунты, кислотные
грунты, шпатлевка. Нанести 2-3 одинарных
мокрых слоя, выдерживая необходимый
интервал для межслойной сушки



Условия применения

Рабочие температуры использования
продукта 18-25°C



Максимальное количество слоев и толщина

Количество: 2-3 слоя
Толщина слоев между слоями: 40-60 микрон
Максимальная толщина слоя: 200 микрон



Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20-22°C



Время сушки

30 минут при 35°C
45 минут при 25°C



Возможно использование ИК-сушки для
ускорения процесса - 20мин - 60°C



Последующая обработка

По сухому: P400 – P500, с водой P800-1000



Срок годности

В закрытой упаковке 2 года



ВНИМАНИЕ!

- ♦ Не предназначен для нержавеющей и оцинкованной стали.
- ♦ При работе с металлическими поверхностями для качественного лакокрасочного покрытия всегда наносите кислотный или эпоксидный грунт.