



ЛАК TILFLEX 2K-HS

Назначение: для полной окраски автомобиля и локального ремонта

Фасовка:

**5 Л (2,5л отвердителя TLS17)
1 Л (0,5л отвердителя TLS19)**



Описание продукции

В состав двухкомпонентного лака входит высококачественная акриловая смола, растворитель и специальные добавки. Содержит высокоэффективный состав для поглощения ультрафиолета. Хороший блеск, твердость, устойчивость к царапинам. Обеспечивает защиту и долговечность



Физические свойства

Внешний вид: Чистая прозрачная жидкость



Летучесть: (VOC): $52 \pm 2\%$



Удельный вес: $1 \pm 0.05 \text{ kg/L}$



Вязкость по вискозиметру FORD 4cup при 20°C: 15-16 Сек



Характеристики продукта



Быстрое выравнивание слоя, легкое нанесение



Высокий глянец. Супер зеркальный эффект



Создает пленку большой толщины, высокая эффективность



Высокая твердость, устойчивость к царапинам



Продукты и добавки



Отвердитель высокой концентрации TILFLEX TLS17, TLS19



Универсальный разбавитель или TILFLEX TLS05, TLS06



Пропорции

Пропорции по объему: 100:50, разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06 или универсальный 5-15 %
Пропорцию разбавителя считать от количества лака без отвердителя.
На 100 грамм лака: 50 грамм отвердителя, 5-15 грамм разбавителя



Время жизни продукта в смешанном виде

2 часа



Параметры краскопульты

Рекомендованное сопло краскопульты: 1.2-1.5mm
Рекомендованное давление: 2-2,5 Bar



Применение

Для начала работ необходимо добавить пропорцию отвердителя в лак. Затем добавьте необходимое количество разбавителя. Хорошо перемешайте, можно наносить.
Нанесите два мокрых слоя выдерживая необходимый интервал между слоями



Максимальное количество слоев и толщина

2 слоя
50-60 микрон



Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20°C



Время сушки

После нанесения через 15 минут можно включать сушку. Полная сушка: 20°C-20 часов, 60°C-35 минут



Возможно использование ИК-сушки для локального ремонта и отдельных деталей



Полировка

Полировка возможна через час после сушки в покрасочной камере



Срок годности

В закрытой упаковке 2 года

ВНИМАНИЕ!



- ♦ Правильное использование быстрого, стандартного или медленного разбавителя при определенных температурах позволяет добиться хорошего эффекта распыления и выравнивания.
- ♦ Можно добавить быстросохнущий агент в пропорции не более 0,5%
- ♦ Хорошо закрывайте после использования. При длительном воздействии воздуха отвердитель разлагается.