



ЛАК TILFLEX 2K-CLEAR COAT

Назначение: для полной окраски автомобиля и локального ремонта

ФАСОВКА:

5 Л (TLS12), 2,5л отвердителя (TLS13)
1 Л (TLS14), 0,5л отвердителя (TLS15)



Описание продукции

В состав двухкомпонентного лака входит высококачественная акриловая смола, растворитель и специальные добавки. Содержит высокоэффективный состав для поглощения ультрафиолета. Хороший блеск, твердость, устойчивость к царапинам. Обеспечивает защиту и долговечность



Физические свойства

Внешний вид: Чистая прозрачная жидкость



Летучесть: (VOC): $45 \pm 2\%$



Удельный вес: $1 \pm 0.05 \text{ kg/L}$



Вязкость по вискозиметру FORD 4cup при 20°C : 13-14 Сек



Характеристики продукта



Быстрое выравнивание слоя, легкое нанесение



Отличная растекаемость



Супер глянец. Зеркальный эффект



Создает пленку большой толщины не вызывая закипания, высокая эффективность.



Высокая твердость, устойчивость к царапинам



Продукты и добавки



Отвердитель высокой концентрации TILFLEX TLS13, TLS15



Универсальный разбавитель или TILFLEX TLS05, TLS06



Пропорции

Пропорции по объему: 100:50, разбавитель TILFLEX TLS05, TLS06 или универсальный 5-15%
Пропорцию разбавителя считать от количества лака без отвердителя.
На 100 грамм лака: 50 грамм отвердителя, 5-15 грамм разбавителя



Время жизни продукта в смешанном виде

2 часа



Параметры краскопульты

Рекомендованное сопло краскопульты: 1.2-1.5mm
Рекомендованное давление: 2-2,5 Bar



Применение

Пропорция отвердителя добавляется в лак. Затем добавьте необходимое количество разбавителя. Хорошо перемешайте, можно наносить.



Максимальное количество слоев и толщина

Толщина слоев 50-80 микрон в 2 или 3 слоя



Выдержка

Между слоями: 5-10 минут при 20°C



Время сушки

После нанесения через 15 минут можно включать сушку. Полная сушка: 20°C-24 часа, 60°C-40 минут
 Возможно использование ИК-сушки для локального ремонта и отдельных деталей



Полировка

Полировка возможна через час после сушки в покрасочной камере



Срок годности

В закрытой упаковке 2 года

ВНИМАНИЕ!



- ♦ Правильное использование быстрого, стандартного или медленного разбавителя при определенных температурах позволяет добиться хорошего эффекта распыления и выравнивания.
- ♦ Можно добавить быстросохнущий агент в пропорции не более 0,5%
- ♦ Хорошо закрывайте после использования. При длительном воздействии воздуха отвердитель разлагается.