

Герметик универсальный акриловый Гермоизол AcrylFix ТУ 20.30.22-036-03495485-2024

Назначение

Применяется для – герметизации швов, щелей и стыков как внутри помещений, так и снаружи. Надежно защищает от проникновения влаги и воздуха. Подходит для герметизации деревянных и металлических оконных и дверных рам, плинтусов и наличников, душевых кабин, ванн и сантехнических устройств, кухонной мебели и пр.



Преимущества

- Широкий спектр склеиваемых материалов
- Надежная защита защищаемых швов от попадания влаги и пыли
- Высокая прочность (гибкость и эластичность клеевого шва)
- Атмосферостойкость
- Возможность окрашивания после полного высыхания
- Экологичность

Краткие технические характеристики

Показатель	Норма
База	Акриловый полимер
Внешний вид	Тиксотропная паста
Цвет	Белый
Склеиваемые материалы	дерево, пластик, МДФ, ДСП, гипсокартон, камень, стекло, фарфор, керамика, кирпич, бетон, гранит, мрамор, алюминий, сталь и пр.
pH	7-9
Плотность, гр/мл.	1,43
Удлинение при разрыве, %	не менее 80
Твердость по Шору (А)	30-50
Время высыхания при температуре (20±3)°С и относительной влажности воздуха (50 ±5%), не более	2 мм/6 часа 5 мм / 24 часа
Температура эксплуатации после полной полимеризации, °С	-40 ÷ +70
Допустимая влажность среды при эксплуатации, %	до 100
Условия отверждения	испарение воды
Морозостойкость	Не более 6 циклов по 6 часов
Температура применения	от + 5°С





ГЕРМОИЗОЛ

ООО «ГЕРМОИЗОЛ»
+7 (499) 288 -00 -31, info@germoizol.ru
123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 1

Температура хранения	+5 ÷ +40°C
Примерный расход, п. м. (при сечении шва 5мм х5 мм)	12
Срок службы без потери свойств, лет	15
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

Указания к применению

1. Необходимо очистить рабочие поверхности от грязи, влаги, масла, жиров и других веществ препятствующих высокой адгезии.
2. Перед применением герметик необходимо выдержать не менее 6 часов при температуре +20°C.
3. Нанесите герметик с помощью пистолета или шпателя в герметизируемую полость или шов и разровняйте его шпателем, смоченным в воде.
4. Не рекомендуется за 1 раз наносить герметик в глубину/слоем более 1 см за 1 проход. Необходимо дожидаться высыхания первого слоя, затем наносить второй слой.
5. Незастывший герметик можно удалить водой и шпателем, застывший - только механическим способом.
6. Полностью отвержденный герметик поддается окрашиванию.

Условия хранения и транспортирования

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 40°C, вдали от источников тепла, и нагревательных приборов. Размораживать только при комнатной температуры, без применения нагрева!

Фасовка:

- картриджи по 400 грамм (310 мл);
- пластиковые ведра по 5 и 20 кг.

