



PERFECT SEAL ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ВАННАЯ СИЛИКОН

АЦЕТАТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ САНИТАРНЫХ ЗОН

ПРЕИМУЩЕСТВА

- экономичное решение
- устойчивость к ультрафиолету, влаге и погодным условиям
- устойчивость к развитию плесени
- отличное сцепление со стеклом, крашеным деревом, керамикой и эмалью
- устойчивая эластичность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Ванная Силикон» — ацетатный силиконовый герметик для санитарных зон, который отверждается при контакте с влагой, содержащейся в воздухе и образует долговечный герметичный резиноподобный шов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«Ванная Силикон» специально разработан для уплотнения стыков и соединений между различными конструктивными элементами в помещениях с влажным режимом эксплуатации. Герметик рекомендован к применению внутри помещений и имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов, включая: стекло, керамику, древесину, минеральные, эмалированные и другие поверхности.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхности должны быть очищенными от ржавчин и пыли, сухими и обезжиренными. Срезать острым ножом верхний кончик картриджа, стараясь не повредить резьбу навинтить на резьбу прилагаемый в комплекте носик и обрезать его под углом 45°. Вставить и зафиксировать в монтажном пистолете для нанесения герметиков. С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов. Шов разгладить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе. При желании получения более чистой и аккуратной работы, используйте заранее наклеенную по краям шва самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять до образования поверхностной пленки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Внешний вид герметика	Однородная вязкая масса
Температура нанесения	+5 ... +40 °C
Основы	Ацетокси
Скорость отверждения	2 мм в сутки
Время пленкообразования	5 - 25 минут
Температура эксплуатации	-50 ... +150 °C

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5 до +40°C (для окружающей среды и поверхностей). Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без смазочных веществ и пыли. Основы очищаются моющим средством. Герметик отлично приклеивается к большинству непористых подложек (например, из стекла, крашеного дерева, керамики, с эмалью) без использования грунта.

Перед нанесением необходимо проверить адгезию.

ОЧИСТКА

Свеженанесенный материал и инструменты можно удалить специальным чистящим средством или ацетоном. Застывший материал удаляется только механическим способом. Руки можно вытереть влажными салфетками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не рекомендуется применять герметик в контакте с природным камнем (мрамор, гранит), на металлических поверхностях, подверженных коррозии (свинец, медь, цинк, латунь), на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и при работе с зеркалами.
- Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
- Не окрашивать!

ЦВЕТ(А)

- Белый
- Прозрачный

УПАКОВКА

Картридж 280 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

На паллете: 84 гофрокороба, 1008 картриджа.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул (прозрачный)	ВOK212793P
Штрих-код (прозрачный)	4670012410959
Артикул (белый)	ВOK212786P
Штрих-код (белый)	4670012410935
Кол-во в гофрокоробе, шт.	12
Количество на паллете, шт.	1248

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом месте. При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания-размораживания (цикл — не более 1 суток) при температуре до -18°C общей продолжительностью не более 30 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре не выше +25°C.

Срок годности: 18 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

