

PU - 1 BASIC



ГРУНТ ЦВЕТНОЙ, ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, УЛЬТРАМАТОВЫЙ

Однокомпонентный полиуретановый грунт, прозрачный, не вызывает пожелтения, на водной основе для паркетных полов, для нанесения кистью или валиком. Предназначен для получения эффекта натурального дерева при использовании в качестве грунта для лаков на полиуретановой основе в местах с высокой проходимостью, или для обеспечения повышенной механической прочности поверхности при нанесении в два-три слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАНТЕРИСТИКИ:

- Однокомпонентный полиуретановый ультраматовый
- Не содержит растворителей
- Эффект натурального дерева
- Легко наносится как грунт/лак
- Шлифуется
- Не оставляет полос

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Деревянные покрытия
- Деревянные конструкции в целом (мебель, лестницы и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАНТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Белая жидкость
Блеск 60°	Ультраматовый 6-8
Расход (г/м ²):	90 - 100 (расход продукта может варьироваться в зависимости от пористости или ровности обрабатываемой поверхности)
Время до отлипа (мин):	60 - 70
Шлифовка (ч):	5 - 6
Последующая окраска (ч):	8 - 12
Температура нанесения (°C):	+ 15 - +25
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Вода, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Вода, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре от +5°C до +25°C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Упаковка 10 л (две банки по 5 л каждая)
Примечания:	Тщательно перемешать перед нанесением
Ограничения при использовании:	Не применять во влажных условиях. Бойтся мороза. Не допускать сквозняков. Перед нанесением выдержать до достижения окружающей температуры

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Деревянный пол должен быть ровным, зашпаклеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масел, жиров, силикона. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с влажностью в пределах 8-12%. Окружающая температура должна быть в пределах 15-25°C, отн. влажность — не более 75%. После шлифовки наждачной бумагой зернистостью 120/150 поверхность очищают сначала пылесосом, а затем антистатической ветошью.

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Подождать около 10 - 15 минут, профильтровать и наносить ровным слоем кистью или валиком.

Порядок нанесения и время высыхания указаны в инструкции к продукту.



PU - 1 BASIC

НАНЕСЕНИЕ ОДИНОЧНОГО ПРОДУКТА ГРУНТ/ЛАК: 2 или 3 СЛОЯ ЛАКА PU - 1 BASIC (ультрааматовый)

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Нанести ровный слой лака PU - 1 BASIC кистью или валиком. Приблизительно через 8-12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180-220 и очистки поверхности, нанести второй слой лака PU - 1 BASIC. При необходимости, через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести третий последний слой лака PU - 1 BASIC. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ: PU - 1 BASIC + 2 СЛОЯ ЛАКА MONO STONE (ультрааматовый)

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Нанести ровный слой лака PU - 1 BASIC кистью или валиком. Приблизительно через 8-12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180-220 и очистки поверхности, нанести первый слой однокомпонентного лака STONE. При необходимости, через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести второй последний слой лака однокомпонентного лака STONE. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ: PU - 1 BASIC + 2 СЛОЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ЛАКА PURE WOOD (натуральный, ультрааматовый) или ICE (матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый)

НАНЕСЕНИЕ Перед нанесением выдержать достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Нанести ровный слой лака PU - 1 BASIC кистью или валиком. Приблизительно через 8-12 часов в нормальных условиях, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180-220 и очистки поверхности, без шлифовки, нанести первый слой двухкомпонентного лака. При необходимости, через 8-12 часов, после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 220 и очистки поверхности, нанести второй последний слой двухкомпонентного лака. Работать в защитных перчатках. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.