ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ KUDO PROFF БЕСШОВНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ АКРИЛОВАЯ

KIB-345.2

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2025.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественная готовая к применению однокомпонентная гидроизоляционная мембрана на основе акриловой дисперсии с противогрибковыми добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для гидроизоляции поверхностей стен и пола с последующей плиточной облицовкой. Образует прочный и эластичный водонепроницаемый барьер. Может применяться в местах повышенной влажности: ванные комнаты, душевые, санузлы, кухни, бани, СПА-зоны, балконы и т.д.
Синий цвет состава позволяет контролировать непрерывность и толщину нанесения. После высыхания образует гидроизоляционное покрытие толщиной 0,8–1 мм. Применяется по различным основаниям: бетон, цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, гипсовые плиты и блоки, кирпичная кладка, гипсокартон, сухие стяжки, строительная фанера, дерево и др. Для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая адгезия к большинству строительных материалов.
- После высыхания образует прочное эластичное покрытие. Устойчива к перекрытию трещин 4–5 мм.
- Совместима с системами обогрева полов.
- Устойчива к плесени и грибку.
- Время межслойной сушки — не менее 4 часов. Перед укладкой плитки необходимо дождаться полного высыхания материала, но не менее 12 часов (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%).
- Температурный диапазон эксплуатации от –30 °С до +70 °С.
- Не содержит растворителей.
- Легко наносится и очищается.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Наносить на чистые сухие поверхности кистью или валиком. Для лучшего сцепления рекомендуется обработать поверхность влагоизолирующим грунтом. Трещины и швы зашпатлевать, неровности более 5 мм необходимо выровнять. Недопустимо наличие капель влаги.
- Состав полностью готов к применению, не разбавлять его водой, это может привести к потере адгезии и растрескиванию. При наличии перерывов в работе необходимо обеспечить герметичность тары.
- Работы рекомендуется проводить при температуре основания и воздуха от +5 °С до +35 °С, температуре состава +20 °С до +25 °С.
- Гидроизоляцию необходимо наносить минимум в 2 тонких перпендикулярных слоя. Толщина каждого слоя не должна превышать 0,5 мм.
- Гидроизолирующие свойства, прочность и адгезию состав приобретает после полного высыхания. Время межслойной сушки — не менее 4 часов (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%).
- К облицовке плиткой можно приступать не менее чем через 12 часов после нанесения последнего слоя гидроизоляции. Рекомендуется использовать цементный клей класса С1 и С2 в зависимости от вида и формата используемой плитки.
- Герметизацию примыканий произвести подходящей герметизирующей лентой.
- Инструменты и загрязнённые поверхности очистить водой сразу после использования, затвердевший состав удалить механическим способом.

Внимание! Не использовать в местах прямого контакта с водой (колодцы, бассейны, фонтаны). Не применять при высокой (>70%) влажности.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ:

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом месте. При транспортировке допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл — не более 1 суток) при температуре до – 20 °С, или однократное замораживание до –20 °С, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре +20 °С. . . +25 °С.
Срок годности: 24 месяца при соблюдении правил хранения.

РАСХОД:

0,7 кг/м^2.

СОСТАВ:

стирол-акриловая дисперсия, пластификатор, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ:

Прямой контакт с незасохшим составом может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Утилизировать содержимое и тару в соответствии с региональными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Внешний вид герметика	Тиксотропная однородная масса без посторонних включений	ГОСТ Р 59523-2021 по п.9.2 (трафарет 2 мм)
2	Внешний вид покрытия после высыхания	Однородная поверхность, без пор, морщин и воздушных полостей	Визуально
3	Цвет	Синий	Визуально
4	Время образования поверхностной пленки, мин, не более	120	ГОСТ Р 59523-2021 по п.9.4 на бетонном основании
5	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	ISO 37
6	Прочность пленки при разрыве, МПа	0,1	ISO 37
7	Водостойкость 300 Па, ч, не менее	24	ГОСТ 2678-94 по п. 3.11.3.2

KIB-345.2
EAN13: 4606445050134

Произведено ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-bond.ru
Служба поддержки: **info@kudo-bond.ru**