

ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

ОПИСАНИЕ	Представляет собой раствор алкидно-уретанового лака в органическом растворителе с добавлением сиккатива и добавок специального назначения.																										
НАЗНАЧЕНИЕ	Лак применяется для лакировки деревянных деталей морских и речных судов выше ватерлинии (детали рангоута, палубные надстройки) и внутреннего интерьера судна, а также в бытовых условиях для окраски дощатых и паркетных полов, оконных блоков, дверей, наличников, лестниц, мебели, деревянных фасадов, садовых строений. Лак можно наносить на металл и камень, а также на алкидные и масляные покрытия.																										
СВОЙСТВА	Лак обладает высокой атмосферостойкостью покрытия, в т.ч. в условиях морского климата, быстро высыхает, сохраняет натуральный цвет дерева, защищает древесину от биологических повреждений (синевы, плесени, гнили, грибка) и деревопоражающих насекомых. Специальный двойной УФ-фильтр увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению. Покрытие лака обладает высокой износостойкостью, устойчиво к длительному воздействию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств. Срок службы покрытия - не менее 10 лет.																										
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<table> <tr> <td>Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Условная вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с</td><td>70-90</td></tr> <tr> <td>Время высыхания до степени 3, ч, не более</td><td></td></tr> <tr> <td>- при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$</td><td>4</td></tr> <tr> <td>- при температуре $(80 \pm 5)^{\circ}\text{C}$</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %</td><td></td></tr> <tr> <td>- высокоглянцевый</td><td>60 и выше</td></tr> <tr> <td>- полуглянцевый</td><td>37-49</td></tr> <tr> <td>- матовый</td><td>4-19</td></tr> <tr> <td>Твердость покрытия, по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Стойкость покрытия лака к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, сут, не менее</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 3 %-ного NaCl при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, сут, не менее</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее</td><td>1</td></tr> </table>	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40	Условная вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	70-90	Время высыхания до степени 3, ч, не более		- при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	4	- при температуре $(80 \pm 5)^{\circ}\text{C}$	1	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %		- высокоглянцевый	60 и выше	- полуглянцевый	37-49	- матовый	4-19	Твердость покрытия, по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее	0,2	Стойкость покрытия лака к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, сут, не менее	15	Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 3 %-ного NaCl при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, сут, не менее	50	Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	1
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40																										
Условная вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	70-90																										
Время высыхания до степени 3, ч, не более																											
- при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$	4																										
- при температуре $(80 \pm 5)^{\circ}\text{C}$	1																										
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %																											
- высокоглянцевый	60 и выше																										
- полуглянцевый	37-49																										
- матовый	4-19																										
Твердость покрытия, по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее	0,2																										
Стойкость покрытия лака к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, сут, не менее	15																										
Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 3 %-ного NaCl при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, сут, не менее	50																										
Стойкость покрытия лака к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	1																										
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность высушить, тщательно отшлифовать, очистить от пыли и провести контрольное нанесение на небольшом участке. Древесину хвойных деревьев, содержащую большое количество смолы, очистить тканью, смоченной в уайт-спирите и выдержать до полного испарения растворителя. Поверхности, поврежденные грибом плесени и синевы, следует обработать специальными составами. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. Ранее лакированные поверхности очистить от загрязнений, отслаивающийся лак удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.																										
ПОДГОТОВКА ЛАКА	Перед применением лак необходимо перемешать. При работе с матовым и полуглянцевым лаком необходимо перемешивать материал в рабочей емкости каждые 10-15 мин для равномерного распределения матирующего вещества.																										
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Лак можно наносить при температуре окружающего воздуха $10-30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.																										
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, краскораспылитель.																										
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Одного слоя покрытия при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ - не более 4ч. При сушке покрытия избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.																										

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Лак наносят в 2-3 слоя. Для увеличения прочности покрытия каждый последующий слой лака рекомендуется наносить на слегка отшлифованную мелкозернистой шкуркой поверхность. При нанесении лака на ранее окрашенные поверхности, следует провести пробное нанесение на небольшой площади.
ТОЛЩИНА ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ	20-25 мкм.
РАСХОД	80-120 г/м ² .
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Уайт-спирит.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Беречь от огня! Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	Транспортировать и хранить лак следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40°С до 40°С.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	Глянцевый лак - 24 месяца с даты изготовления. Полуглянцевый лак - 12 месяцев с даты изготовления. Матовый лак - 12 месяцев с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ТУ 2311-038-54651722-2003
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	Свидетельство о госрегистрации RU.31.БО.17.008.Е.000131.10.11. Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел/факс: (4722) 31-59-24, 40-00-49.

www.kvil.ru