



ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
YAKUTIA
СВЕРХПРОЧНЫЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Специально подобранная рецептура сочетает кристальную прозрачность и максимальную твёрдость покрытия.
Полиуретановая основа придает устойчивость к царапинам, ударам и загрязнениям.
Антисептические и биоцидные компоненты надежно защищают древесину от биопоражений.
Быстрое время высыхания сокращает время покрасочных работ.

Инновационная формула усиливает стойкость покрытия к попаданию воды и истиранию.

Качественный состав применим для помещений с повышенной степенью эксплуатации поверхности.
Проверенные компоненты сохраняют натуральный цвет паркетной доски, предотвращают пожелтение
Высокая эластичность предотвращает появление трещин

Краткое описание	Водоразбавляемый высокопрочный однокомпонентный лак для дерева. Обладает превосходной устойчивостью к мытью, царапинам, ударам и загрязнению.
Состав	Полиуретановая дисперсия, вода, реологические добавки.
Цвет	бесцветный
Блеск	глянцевый
Область применения	Применяется на деревянных, пробковых и паркетных полах, а также на поверхностях из ДСП и ДВП в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы и другие помещения. Подходит для покрытия мебели, дверей, перил, вагонки. Рекомендуется в качестве финишного покрытия по поверхностям, ранее окрашенным пропитками для дерева, лессирующими антисептиками на водной основе, для придания им дополнительной прочности и стойкости. Для внутренних работ.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	От +5°C до +25°C. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Перед проведением лакировочных работ поверхность необходимо очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старого покрытия. Новые необработанные поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать лаком, разбавленным водой в пропорции 1:2
Нанесение покрытия	Перед использованием лак необходимо перемешать. Наносить кистью или валиком в 1-2 тонких слоя по волокнам древесины. Количество слоёв зависит от впитывающей способности поверхности. Перед нанесением каждого слоя рекомендуется проводить легкую межслойную шлифовку. Температура нанесения: от +5°C до +25°C. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. Наносить тонким слоем. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе могут образовываться пузырьки, снижающие эстетичность обработанных поверхностей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Готов к применению, разбавление не требуется.
Расход	10-13 м²/л (70-100 мл/м²) - на один слой.
Время высыхания	До отлипа - 1 час, до шлифовки - 4 часа при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 7 дней.
Колеровка	Возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX и с помощью компьютерной колеровки на оборудовании компании ABC Farben.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	В плотно закрытой таре, при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение лака при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Лак выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. В случае замерзания лака, необходимо разморозить его при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Не перемешивать до полной разморозки. В процессе хранения лака возможно его расслоение, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды/ После использования лака банки с остатками продукта закрыть упаковочными средствами и отправить на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru