



A900 RVP

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ SPC, WPC, LVT

Техническое описание от 20/06/2025

ПРЕИМУЩЕСТВА

- совместимость с большинством видов напольных покрытий
- мощная начальная фиксация
- высокая прочность на сдвиг и отрыв
- быстрый ввод в эксплуатацию
- устойчивость к высокой механической нагрузке и воздействию мебели на роликах
- укладка на любой тип оснований
- подходит для теплых полов всех видов

ОПИСАНИЕ

BOSTIK A900 RVP (A 900 Эр Ви Пи) - специальный акриловый клей для укладки специально разработан для приклеивания для всех типов виниловых напольных покрытий на жестких основаниях: SPC, WPC, EPC, LVT/LVP, а также всех типов гибких коммерческих напольных покрытий с высокой интенсивностью эксплуатации на впитывающие и не впитывающие влагу основания, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK A900 RVP содержит минимальное количество воды, предназначен для одностороннего нанесения и приклеивания покрытия методом сплошного нанесения. Применяется для внутренних работ, в том числе для приклеивания RVP в душевых комнатах на полу и стенах.

Подходит для приклеивания:

- ART-vinyl, RVP (Rigid Vinyl Plank);
- SPC (Stone Polymer Composite), WPC (Wood Polymer Composite), EPC (Expanded Polymer Core);
- LVT (Luxury Vinyl Tiles) в плитках и ламелях;
- кварцвиниловых покрытий;
- каучуковых покрытий в плитках и рулонах толщиной до 3,5 мм;
- гомогенного и гетерогенного ПВХ в плитках и в рулонах;
- покрытия из полиолефина на нетканой основе;
- акустического ПВХ на вспененной основе;
- натурального линолеума в рулонах;
- ПВХ на войлочной или вспененной основе
- текстильных покрытий со вспененной, войлочной подложкой или на «Action Vac»;
- натуральных сизалевых покрытий с латексной основой и иглопробивных покрытий с подложкой или без;
- ПВХ покрытия на пробковой подложке;
- для приклеивания ПВХ на ПВХ и ПВХ на металл.

Для внутренних работ. При нанесении формирует и держит ровный клеевой гребень идеальной

РАСХОД

- от 0,25 до 0,4 кг/м² - упаковка 6 кг – до 20 м²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая дисперсия, наполнитель, добавки
Цвет	«Слоновая кость»
Плотность	1,25 ± 0,05 г/см ³
Время подсушивания (выдержки)	10 - 15 минут
Время подсушивания (выдержки) при работе с каучуковыми покрытиями	5 минут
Рабочее время	около 60 минут
Рабочее время при работе с каучуковыми покрытиями	около 30 минут
Возможность технологического прохода	около 12 часов
Ввод в эксплуатацию (рабочая нагрузка)	около 24 часов
Температура применения	от +10 °C до +25 °C
Максимальная влажность эксплуатации помещений	Относительная влажность не более 70%

Технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

- применяйте **BOSTIK A900 RVP** с помощью шпателя. Откройте крышку ведра, достаньте один пакет, вскройте и нанесите необходимое количество клея на основание и распределите шпателем



- Рекомендуемые типы и размеры шпателей приведены в соответствии с системой ТКВ: Technische Kommission Bauklebstoffe (Technical Commission on Construction Adhesives) of Industrieverband Klebstoffe e.V. (German Adhesives Association).

Тип покрытия или специального основания	Шпатель, ТКВ	Средний расход, г/м ²
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	250-300
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	B1	300-350
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, сизалевые	B2	350-400

ПОДГОТОВКА

- Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C.
- Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%. Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему **Bostik HYTEC E336 XTREM**
- Прочность минерального основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. Для укрепления минерального основания рекомендуется использовать полиуретановую грунтовку **Bostik P505** под присыпку песком.
ВНИМАНИЕ! Прямой контакт между клеем Bostik A900 RVP и грунтовкой должен быть категорически исключен, т.к. это приведет к потере свойств клея.
- уложенная ранее керамическая плитка, старый паркет, подготовленные соответствующим образом;
- подготовленные ДСП, фанера, OSB.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать.
- Время подсушки (выдежки) и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, структуры материалов и количества нанесенного клея.
- Уложить покрытие и хорошо прижать для обеспечения полного контакта клеевого слоя с тыльной стороной. Для обеспечения равномерного прижатия покрытия можно использовать широкий прикаточный валик. Равномерное прижатие обеспечивается путем приглаживания покрытия от центра к краям.

- При наличии подогрева пола, он должен быть выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- Если материал не использован полностью, необходимо плотно закрыть упаковку.
- Время подсушки и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, структуры материалов и количества нанесенного клея.
- Уложить покрытие и хорошо прижать для обеспечения полного контакта клеевого слоя с тыльной стороной. Для обеспечения равномерного прижатия покрытия можно использовать широкий прикаточный валик. Равномерное прижатие обеспечивается путем приглаживания покрытия от центра к краям.
- ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами.
- Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

ОЧИСТКА

- Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи растворителя.
- Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- срок хранения – 18 месяцев в сухих помещениях, в оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от +5 °C до +30 °C
- допускается транспортировка при температуре до -20 °C в течение 4-5 суток. В случае заморозания продукта, перед применением, рекомендуется нагреть при комнатной температуре в течение 24-48 часов
- складировать и хранить вдали от источника тепла
- дата производства и номер партии указана на упаковке продукта

УПАКОВКА

- Пластиковое ведро 6 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фасовка	Штрих-код, шт.	Артикул	Кол-во, шт. на паллете
6 кг	4670012415978	50024514	80

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, возможно снижение реакционной способности и увеличение времени первичного схватывания
- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания
- При длительном статичном хранении, особенно в конце срока годности, возможно незначительное расслоение материала внутри фольгированного пакета

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении работ необходимо организовать хорошую вентиляцию рабочего места. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании несколько раз прополоскать рот водой.

При выявлении симптомов раздражения после контакта с продуктом обратиться за консультацией к врачу.

Отвержденный герметик можно использовать без какого-либо риска для здоровья.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.