



TARBICOL STP 1K

СИЛАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ В ПЛИТКАХ/ЛАМЕЛЯХ

Техническое описание от 20/06/2025

ПРЕИМУЩЕСТВА

- совместимость с большинством видов напольных покрытий
- без запаха
- без воды и растворителя в составе
- длительный срок службы
- укладка покрытий на полы с подогревом
- гасит ударный шум

ОПИСАНИЕ

BOSTIK TARBICOL STP 1K (Тарбикол ЭсТиПи Уан Кей) - гибридный эластичный однокомпонентный клей нового поколения для всех типов виниловых напольных покрытий на жестких основаниях: SPC, WPC, EPC, LVT/LVP, RVP на основе гибридной-технологии. Уникальный клеевой состав не содержит: воду, органические растворители, эпоксидные компоненты, силиконы и изоцианаты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK TARBICOL STP 1K предназначен для укладки большинства видов покрытий в ламелях и плитках:

- PBX-плитки, кварц-виниловых покрытий;
- LVT (Luxury Vinyl Tile), LVP (Luxury Vinyl Plank),
- ART-vinyl, RVP (Rigid Vinyl Plank);
- SPC (Stone Polymer Composite), WPC (Wood Polymer Composite), EPC (Expanded Polymer Core);
- подходит для приклеивания фанеры, ДСП, OSB, пробковой подложки (на горизонтальные поверхности)
- многослойной паркетной/инженерной доски, в т.ч. на подготовленное минеральное основание;
- штучного (в т.ч. покрытого лаком) и щитового паркета толщиной до 22 мм;

Клеевое соединение устойчиво к воздействию температуры в диапазоне от -40 °C до +120 °C, влаги и ультрафиолетовых лучей. Для внутренних работ. При нанесении формирует и держит ровный клеевой гребень идеальной формы. Свежие остатки клея легко удаляются с лицевой поверхности покрытия. В процессе применения и эксплуатации обладает чрезвычайно низким уровнем эмиссии летучих органических веществ. Клей обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума.

РАСХОД

- от 0,3 до 0,8 кг/м² - упаковка 14 кг (2x7кг) – от 17 до 45 м²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	STP (силан-терминированный полимер)
Плотность	1,5 ± 0,05 г/см ³
Твердость по Шору А	около 55
Внешний вид	пастообразный, тиксотропный состав
Цвет	слоновая кость
Рабочее время	около 40 минут
Время нач.фиксации	около 15 минут
Пешее хождение	не ранее чем через 24 часа
Полное высыхание	от 48 до 72 часов
Температура применения	+10 °C до +30 °C

Технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 55 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

- применяйте **BOSTIK TARBICOL STP 1K** с помощью зубчатого шпателя. Откройте крышку ведра, достаньте один пакет, вскройте и нанесите необходимое количество клея на основание и распределите шпателем



- Рекомендуемые типы и размеры шпателей приведены в соответствии с системой ТКВ:

Technische Kommission Baulebstoffe (Technical Commission on Construction Adhesives) of Industrieverband Klebstoffe e.V. (German Adhesives Association).

Шпатель ТКВ	Тип покрытия
B1	ПВХ-плитки, кварц-виниловые покрытия, ART-vinyl, LVT, LVP, SPC
B2	WPS, EPS, пробковая подложка
B3	фанеры, ДСП, OSB, паркет

ПОДГОТОВКА

- Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C.
- Влажность оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%. Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему **Bostik HYTEC E336 XTREM**
- Прочность минерального основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2 метровому правилу. Для укрепления минерального основания рекомендуется использовать полиуретановую грунтовку **Bostik P505**.
- уложенная ранее керамическая плитка, старый паркет, подготовленные соответствующим образом;
- подготовленные ДСП, фанера, OSB.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Клей наносится на подготовленное основание специальным зубчатым шпателем рекомендованного профиля методом сплошного нанесения.

ВАЖНО! Клей безопасен для применения, однако компания Bostik рекомендует использовать средства индивидуальной защиты при его использовании.

- Ламели, плитки, плашки и доски укладываются согласно рекомендациям производителя покрытия, плотно подгоняясь друг к другу и прикатываясь или приглаживаясь вальцами. Прижимные вальцы используются после приклеивания покрытия в течение рабочего времени клея.
- С помощью выбранного шпателя (см. раздел «Инструменты») нанести клей на основание на первом участке работ. Сильно прижать укладываемый элемент покрытия к основанию путем прикатывания или приглаживания. Затем уложить следующий элемент, выполнив совмещение пазов, подбивку и так далее.
- По периметру помещения необходимо предусмотреть компенсационный зазор, который впоследствии заполнить пробковым герметиком Bostik 3070S закрыть декоративным плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

- Рабочее время клея составляет около 40 минут. В случае если покрытие не было уложено в течение этого времени, клей необходимо удалить с основания.
- Ходить по покрытию возможно не ранее, чем через 24 часа.
- Полное высыхание клея, через 48-72 часа.
- Повышать температуру отопления (в т.ч. теплого пола) следует постепенно только спустя неделю после укладки.

ОЧИСТКА

- Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи растворителя.
- Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- срок хранения – 18 месяцев в сухих помещениях, в оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от +5 °C до +30 °C
- допускается транспортировка при температуре до -20 °C в течении 4-5 суток. В случае замерзания продукта, перед применением, рекомендуется нагреть при комнатной температуре в течение 24-48 часов
- складировать и хранить вдали от источника тепла
- дата производства и номер партии указана на упаковке продукта

УПАКОВКА

- Пластиковое ведро 14 кг, внутри 2 фольгированных пакета по 7 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фасовка	Штрих-код, шт.	Артикул	Кол-во, шт. на паллете
14 кг	4670012415961	50024513	33

ОГРАНИЧЕНИЯ

- После транспортировки, или хранения при отрицательной температуре, возможно снижение реакционной способности и увеличение времени первичного схватывания
- Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания
- При длительном статичном хранении, особенно в конце срока годности, возможно незначительное расслоение материала внутри фольгированного пакета


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении работ необходимо организовать хорошую вентиляцию рабочего места. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании несколько раз прополоскать рот водой.

При выявлении симптомов раздражения после контакта с продуктом обратиться за консультацией к врачу.

Отвержденный герметик можно использовать без какого-либо риска для здоровья.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией, или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются никоим образом. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.