

**ЭМАЛЬ ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ (АЭРОЗОЛЬ)**

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Деревянная мебель, оконные рамы, дверные блоки и проемы, ограждения, гаражи, строительные конструкции.
<b>СВОЙСТВА</b>	Эмаль легко наносится на труднодоступные места, не стекает при равномерном нанесении. Отличается широкой палитрой насыщенных цветов, выпускается двух степеней блеска: глянцевая и матовая. Покрытие обладает высокой твердостью, устойчиво к воздействию воды, бытовых моющих средств и технических масел.
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Поверхность очистить от грязи, ржавчины и окислов, непрочных слоев старого покрытия, обезжирить растворителем, высушить и загрунтовать. Эмаль рекомендуется наносить на грунтовки «Экспресс», ГФ-0119, ГФ-021. Деревянные поверхности – зачистить шлифовальной шкуркой и удалить образовавшуюся пыль. Во избежание попадания следов аэрозольной эмали на поверхности, не предназначенные для окрашивания, рекомендуется защитить поверхности пленкой или бумагой.
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	Температура воздуха не ниже 10°C. Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°C. Обеспечить температуру эмали 15-25°C
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2-3 мин. Эмаль наносить с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин. При окрашивании больших по площади поверхностей рекомендуется периодически встряхивать баллон.
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	«на отлип» - не менее 30 мин, полное высыхание – не менее 5 ч при температуре (20±2)°C.
<b>РАСХОД</b>	1 баллон на 1-2 м <sup>2</sup>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Опасно! Легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением. Не работать вблизи открытых источников огня. Не допускать нагрева свыше 50°C. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты (очки, респиратор). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Не нарушать целостность упаковки, в том числе после использования. После работы тщательно помыть руки. Беречь от детей!
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК</b>	5 лет с даты изготовления.
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Алкидная эмаль, смесь органических растворителей, ароматические углеводороды, озонобезопасный пропеллент
<b>НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ</b>	ТУ 2312-039-54651722-2003
<b>СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>	Свидетельство о государственной регистрации Декларация о соответствии

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.