



**КЛЕЙ**  
**ПВА**  
**СТАНДАРТ**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**



- ✓ Высокая клеящая способность. Модифицирован акрилом.
- ✓ Эластичность клеевого шва.
- ✓ Прозрачен при высыхании
- ✓ Усиливает клеящие свойства растворов.
- ✓ Высокая прочность

<b>Краткое описание</b>	Клей ПВА стандарт универсальный HARDY используется для бытового применения и в строительстве для увеличения прочности. Легко наносится на поверхность, без резкого запаха. Модифицирован акрилом для прочной склейки.
<b>Состав</b>	Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Область применения</b>	Для бытового применения: склеивания бумаги, плотного картона, виниловых и бумажных обоев, ткани, небольших деревянных деталей, фанеры. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой. Для добавления в сухие строительные смеси (цементные, полимерные, гипсовые, известковые)
<b>Температура применения</b>	от +7°C до +20°C. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, тампон.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Нанесение покрытия</b>	Клей наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2слоя
<b>Рекомендации по нанесению</b>	При изготовлении цементной стяжки клей добавлять только после предварительного разведения водой в соотношении 200 грамм клея на 10 литров воды. При наклеивании кафельной плитки клей добавлять в цемент или в смесь цемента с песком вместе с водой. При грунтовании строительных поверхностей разбавить водой в соотношении 1:2.
<b>Расход</b>	при сплошном нанесении 80-200 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой с мылом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования клея по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,75кг, 2,3 кг, 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)