



КЛЕЙ

ПВА

ЛЮКС
МЕБЕЛЬНЫЙ
HARDY PROF

- ✓ Обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания.
- ✓ Наивысшая прочность склейки динамических швов. Модифицирован акрилом.
- ✓ Прозрачен при высыхании
- ✓ Не оставляет следов.
- ✓ Прозрачный после высыхания.
- ✓ Твердозластичный клеевой шов.

Краткое описание	Предназначен для столярных работ, требующих высокой прочности. Рекомендуется для мебельной промышленности, склеивания мебели, деревянных конструкций, прочной склейки бумаги, картона, древесины, кожи, тканей.
Состав	Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.
Цвет	Белый
Область применения	Подходит для профессионального применения в деревообрабатывающей и полиграфической промышленности. Для бытового применения, где предъявляются высокие требования к прочности склейки. Используется для склеивания всех пород дерева, прочной склейки бумаги, картона, кожи, тканей. Незаменим при сборке и ремонте столярных и мебельных деталей, приклеивании шпона, склеивании древесины и ее производных, например паркета (штучного, щитового, ламинированного), декоративного бумажно-слоистого пластика и шпона с ДВП, ДСП, МДФ, кромок корпусной мебели. Для переплетных работ. Для работ, где шов склеивания подвергается большим динамическим нагрузкам.
Температура применения	от +7°C до +20°C. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Инструмент	кисть, валик, тампон.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой.
Нанесение покрытия	Клей наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Рекомендации по нанесению	При столярных работах рекомендуется увеличить количество наносимого клея и поместить склеиваемые детали под пресс на 24 часа.
Расход	при сплошном нанесении 80-200 г/м ²
Время высыхания	При склеивании бумаг или картона изделие можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной за 6-12 часов. у столярных изделий время сушки составляет 24-48 часов. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой с мылом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования клея по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,75кг, 2,3 кг, 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru