



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

## ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

металлических и деревянных поверхностей

- ✓ износостойкость-выдерживает механические воздействия, в том числе движения автомобилей и погрузчиков
- ✓ высокая укрывистость
- ✓ отличное сцепление с поверхностью
- ✓ устойчивость к мытью
- ✓ срок службы покрытия - не менее 5 лет

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание                  | Высококачественная алкидно-уретановая эмаль для бетонных полов. Выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации помещения (в том числе складские работы, движение автомобилей и погрузчиков, пешеходное движение). Эмаль подходит для окрашивания металлических и деревянных поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Состав                            | Алкидно-уретановая смола, наполнитель, пигмент, реологические добавки, уайт-спирит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цвет                              | Белый, серый, красно-коричневый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Блеск                             | глянцевый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Область применения                | Предназначена для защитного окрашивания цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений и снаружи «под навесом», а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и т.д.). Допускается использование эмали для окрашивания металлических и деревянных поверхностей. Эмаль не подходит для бетонных поверхностей, не изолированных от постоянных взаимодействий с влагой и землей. Не допускается наносить эмаль на бетон эксплуатирующийся менее 6 месяцев.                                                               |
| Срок службы покрытия              | 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Температура применения            | температура при проведении работ не должна опускаться ниже +15 или быть выше +25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Инструмент                        | кисть, валик, краскораспылитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Подготовка поверхности            | Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений, а также непрочно держащегося старого покрытия. При наличии пятен битума, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов удалить их с помощью специальных средств или механическим способом. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и неровности выровнять шпателькой, загрунтовать. Грунтование производить данным продуктом, разбавленным растворителем (уайт-спирит, нефрас 10-15% по массе), в зависимости от структуры поверхности бетона. Не рекомендуется наносить на свежий, а также влажный бетон. |
| Нанесение покрытия                | Перед использованием эмаль необходимо тщательно перемешать. Осадок и пленка не являются браком. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя либо распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 14 часов. При нанесении с помощью краскораспылителя эмаль разбавляется уайт-спиритом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рекомендации по нанесению         | На бетонную поверхность эмаль наносится только после полного высыхания бетона (срок высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды). Долговечность окрашенного бетонного пола и его эксплуатационные свойства во многом зависят от того, насколько качественно была обработана поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Рекомендуемое количество слоев    | кистью, валиком - 1-2 слоя; краскораспылителем - 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Разбавление                       | Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление уайт-спиритом возможно до 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход                            | при окрашивании в один слой — 80–150 г/м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Время высыхания                   | До степени III — 14 часов, межслойная сушка — 24 часа, до полного отверждения — 4 – 7 суток в зависимости от температуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Очистка инструмента               | После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Срок годности                     | Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Транспортирование и хранение      | Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С, вдали от отопительных и нагревательных приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Меры предосторожности, утилизация | При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.                                                                                                                                                                                                                    |
| Фасовка                           | 0,8кг (белый цвет), 0,9кг (другие цвета), 2,5кг, 10кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

OLECOLOR, эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая