



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «ГЕФЕСТ»

Регистрационный номер РОСС RU.Я3011.04ГФС0

Испытательная лаборатория «ГЕФЕСТ»

Общества с ограниченной ответственностью «ГЕФЕСТ»

ИНН 9713007894, ОГРН 1237700919686

127238, город Москва, 3-Й Нижнелихоборский проезд, д. 1а стр. 6, помещ. 1п

РОСС RU.Я3011.04ГФС0.ИЛ01

Дата выдачи: 12.08.2024 г.

Срок действия до: 11.08.2027 г.

odp@smk-mak.ru



С. Н. Обрецов

/ Д. Н. Обрецов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ МА448 от 01.04.2025 г.

1. Заявитель (заказчик): Общество с ограниченной ответственностью «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109451, Россия, город Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3. ОГРН: 1117746646269, телефон: +78005503797, адрес электронной почты: info@vseinstrumenti.ru

2. Наименование образца (объекта испытаний): Гвозди по бетону, модели: GGN-2717-S, торговая марка: Gigant

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): JIANGSU SKYLINE INDUSTRIAL CO.,LTD. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Китай, 8TH FLOOR, LIDU INTERNATIONAL BUILDING, DANYANG CITY, JIANGSU PROVINCE, координаты: 32.008071°, 119.602817°

4. Дата поступления образцов: 10.03.2025

5. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний): Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность»

6. Условия проведения испытаний: Температура воздуха: 23 С, Относительная влажность воздуха: 45-70%

7. Результаты испытаний.

Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью		Учено

Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13					Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	
Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Г1, Г2, Г3, Г4 Слабогорючие(Г1) Умеренногорючие(Г2) Нормальногорючие(Г3) Сильногорючие(Г4) Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.					ГОСТ 30244-94 Метод II	Соответствует группе горючести НГ Негорючие	
Группа горючести материалов	Параметры горючести						
	Темпера- тура дымовых газов, Т, °С	Степень повреждения по длине S _L , %	Степень повреждения по массе S _m , %	Продолжительность самостоятельного горения t _{з.г.} , с			
	Г1	≤135	≤65	≤20			0
	Г2	≤235	≤85	≤50			≤30
	Г3	≤450	>85	≤50			≤300
Г4	>450	>85	>50	>300			
Класс пожарной опасности	КМ0				ГОСТ 30403- 2012	Соответствует КМ0	

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись:

 А. А. Зимов