

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653
ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Эмаль ХС-436

НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль ХС-436 предназначена для защиты от коррозии района ПВЛ и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания, а также противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Эмаль ХС-436 также предназначена для окраски грузовых трюмов и закрытых ж/д вагонов, перевозящих сыпучие пищевые грузы (зерно).

Материал двухупаковочный на основе виниловой и эпоксидной смол.

ОПИСАНИЕ:

Эмаль ХС-436 обладает высокими противокоррозионными свойствами, водостойкостью, атмосферостойкостью, маслбензостойкостью, стойкостью к истиранию. Срок службы покрытия эмалью при соблюдении установленной технологии нанесения: 3-х слойного для района ПВЛ-2 года, 4-х слойного для подводной части - 4 года. Допускается по эмали ХС-436 нанесение штатных противообрастающих покрытий.

РАЗБАВИТЕЛЬ:

Растворитель Р-4 или толуол в количестве не более 10 % по массе.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Растворитель Р-4 или толуол.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Предварительное грунтование поверхности металла **грунтовкой ВЛ-023** толщиной не более 20 мкм или иными фосфатирующими грунтовками. Допускается нанесение **эмали ХС 436** по подвергнутым абразиво-шлифовальной обработке старым прочнодержавшимся покрытиям на виниловой, хлоркаучуковой и эпоксидной основах. В случае нанесения эмали по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Безвоздушным распылением, кистью.

Перед применением убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для приготовления композиции основу эмали смешивают с отвердителем, тщательно перемешивают и выдерживают в течение 20-

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



30 минут до нанесения. Соотношение отвердителя и основы указывается в документе о качестве на каждую партию материала. Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого металла установками безвоздушного распыления при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. Эмаль наносят безвоздушным распылением, кистью или валиком. При необходимости, в случае загустевания, эмаль можно разбавить растворителем Р-4 или ацетоном в количестве не более 10 % по массе. После высыхания одного слоя (3 часа при температуре 20°С) аналогично наносят последующие слои эмали или, в случае необходимости, после зашкурирования, штатное противообрастающее покрытие. Для промывки инструмента могут использоваться растворители, указанные ниже.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Цвет..... зеленый, красно-коричневый, черный.
2. Время высыхания до ст.3 при температуре 20°Сне более 3 час.
3. Массовая доля нелетучих веществ:..... 40-45 %
4. Теоретический расход на один слой 235-325 г/м²
5. Рекомендуемая толщина одного слоя..... 50-70 мкм
6. Рекомендуемое количество слоев..... 2-4
7. Жизнеспособность готовой эмали **ХС 436** при температуре 20 °С..... 8 - 10 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги.

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Допускаются хранение и транспортировка эмали при температуре ниже минус 25°C в течение не более 1-го месяца.

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.