



КРАСКА  
**МОЮЩАЯСЯ**  
АКРИЛОВАЯ

- ✓ обладает высокой степенью укрывистости
- ✓ образует паропроницаемое "дышащее" покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой
- ✓ быстро высыхает и практически не имеет запаха
- ✓ оптимально подходит для помещений с повышенной влажностью

<b>Краткое описание</b>	Водно-дисперсионная матовая моющаяся краска. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится на поверхности из самых разных материалов (бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные, деревянные поверхности). Благодаря высокой скорости высыхания, покрыть все стены в два слоя можно за несколько часов. Краска удобно наносится, образует паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, наполнители, пигменты, модифицирующие добавки.
<b>Цвет, белизна</b>	Белый, L 88
<b>Класс истирания</b>	2
<b>Укрывистость</b>	220г/м <sup>2</sup>
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Срок службы покрытия</b>	до 5 лет
<b>Область применения</b>	Белая матовая водно-дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков в кухнях, ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей.
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик или краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой Farbitex. Поверхность ошкурить и очистить от пыли. Грунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения Фарбитекс в зависимости от впитывающей способности основания в 1 или 2 слоя ( с межслойной сушкой 4 часа) . Окрашивание подготовленной поверхности производить не ранее, чем через 4 часа после грунтования.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 и более слоев , в зависимости от состояния поверхности.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	200-250 г/м <sup>2</sup> в один слой.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - не более 2 часов. Полное высыхание 6-8 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
<b>Колеровка</b>	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiara Mix.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +35°C. При наличии дополнительной этикетки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Во время хранения возможно расслоение краски и небольшой осадок, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)