



**ПАСПОРТ**  
**«Проволока витая двужильная»**  
**ТУ 24.34.12-002-46792779-2017 (код ОК 24.34.12)**

**Описание продукции**

Проволока витая двужильная состоит из двух жил: центральной — прямой по всей длине, и вторичной — навитой вокруг центральной по спирали. В отличие от обычной проволоки, благодаря виткам вторичной проволоки вокруг основы с определенным шагом, предотвращает скольжение зажатой на ней пломбы, чем повышает степень защиты опломбированного предмета от несанкционированного доступа.

**Технические характеристики**

| № | Товар                                                                                                                   | Наименование параметров                     | Ед. изм. | Значение параметра                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Проволока витая двужильная</b><br> | Материал                                    |          | низкоуглеродистая гальванизированная оцинкованная сталь |
|   |                                                                                                                         | Диаметр проволоки                           | мм       | 0.5 / 0.65 / 0.75 / 1 / 1.2                             |
|   |                                                                                                                         | Температура использования                   | °C       | от -60 до +70                                           |
|   |                                                                                                                         | Прочность (временное сопротивление разрыву) | Н/мм²    | 340-540 / 390-590 / 520-720 / 620-820                   |
|   |                                                                                                                         | Коррозионная стойкость                      |          | высокая                                                 |
|   |                                                                                                                         | Намотка                                     | м        | 100 / 200 / 400 / 600                                   |

**Инструкция по установке пломбы**

1. Требуется заранее определиться с необходимым количеством проволоки.
2. Определенное количество проволоки отрезается.
3. Пломбировочная проволока должна быть продета через петли подконтрольного объекта, а затем вставлена обоими концами в тот или иной тип пломбы.
4. Свинцовая или пластиковая пломбы должны быть зажаты до упора посредством пломбиратора.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.  
Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

**Транспортировка и хранение**

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  
Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.  
Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 90 %.

**Сведение о производителе**

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru