

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВСЕСЕЗОННЫЙ НАПЫЛЯЕМЫЙ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PROFF SPRAY ADHESIVE



Артикул:
KUPP10SPRAPS



Объем: 1000 мл.
В коробке: 12 шт.
На паллете: 64 гофрокороба,
768 баллонов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентный напыляемый полиуретановый клей-пена предназначен для быстрой фиксации минерального утеплителя, плит из пенополистирола и пенопласта с помощью пистолета для монтажной пены и специальной насадки. Характеризуется низким расширением, не деформирует склеиваемые элементы. Имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона. Рекомендуются для крепления теплоизоляционных плит из минеральной ваты, а также из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции. Благодаря распылительной насадке формируется бесшовный клеевой слой без пустот между материалами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед началом работ защитить окружающие поверхности от случайного попадания частиц напыляемого пенополиуретана. Во время работы обязательно использовать индивидуальные средства защиты: очки, маску, перчатки, а также защитную одежду.
- Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и утепляемой поверхности от -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$.
- Для получения максимального объема выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре $+18 \dots +20^{\circ}\text{C}$ не менее 10 часов. Рекомендуемая температура баллона $+10 \dots +27^{\circ}\text{C}$.
- Состав наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира поверхности.
- Снять защитную крышку с баллона.
- Рабочее положение баллона — ДНОМ ВВЕРХ.
- Прилагаемую распылительную насадку плотно, до упора, надеть на кончик пистолета.
- На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надежности соединения.
- Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
- Рабочие поверхности перед нанесением увлажнить водой.
- При напылении скорость нанесения и ширину факела регулировать нажатием на курок и расстоянием до поверхности. Рекомендуемое расстояние 30–35 см.
- После нанесения на поверхность подождать 3 минуты.
- Прижать утеплитель к поверхности, произвести корректировку движениями вверх-вниз/вправо-влево в течение 5 минут, далее происходит процесс схватывания.
- При остановках в работе более 2–3 минут очищать отверстие распылителя с помощью «Очистителя монтажной пены FOAM&GUN CLEANER» KUDO.
- Для отвержденного пенополиуретана использовать «Удалитель застывшей монтажной пены FOAM REMOVER» KUDO.
- Защитить от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

ОСОБЕННОСТИ

- Время образования поверхностной пленки — до 6 минут*.
- Время полной полимеризации — 24–48 часов*.
- Распылительная насадка подходит ко всем типам пистолетов для монтажной пены KUDO.
- Минимальное вторичное расширение.
- Не содержит вредных растворителей и наполнителей. В отвержденном виде экологически безопасен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Открытое время	2–4 минуты*	
Время коррекции	до 5 минут*	
Минимальное время фиксации	через 2 часа*	
Время полной полимеризации	24–48 часа*	
Адгезия пенополистирол XPS, МПа	> 0,10	ГОСТ Р 58893-2020
Адгезия ЦСП, МПа	> 0,20	
Адгезия дерево, МПа	> 0,25	
Адгезия пенобетон, МПа	> 0,10	
Напряжение на сдвиг, дерево-дерево, МПа	> 2,5	ГОСТ 14759

* При температуре $+23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%.

СОСТАВ

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметилвый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C . Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбрызгивать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо вентилируемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать как утеплитель при проведении строительных работ.

ТУ 2254-055-18738966-2012



Произведено ООО «РусТА». 142455, Россия, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222.
Тел.: +7 (495) 737-38-42. kudo-purfoam.ru