
ELASTOMERIC SUPER

750

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ФИНИШНОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Технический бюллетень TDS 750 02/07/2025



Специальная формула модифицированной полисилоксаном акриловой смолы, инновационных функциональных добавок и пигментов обеспечивает покрытию **ELASTOMERIC 750 SUPER** высокую прочность, эластичность, устойчивость к поражению грибком и плесенью, не теряет свойств при длительном контакте с водой, а также сопротивление экстремальным атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентное, готовое к применению
- Легко наносится валиком, кистью, скребком-сгоном или аппаратом безвоздушного распыления
- Паропроницаемость и длительный срок службы
- Высокая эластичность и стойкость к растрескиванию, в том числе при низких температурах
- Сопротивление образованию грибка, плесени и биологическому обрастанию
- Стойкость к разрушающему действию солнечного тепла и УФ-излучения
- Высокая отражающая способность и низкий тепловой эмиттанс (способность материала излучать поглощенное тепло) эффект «холодной кровли»
- Не содержит органические растворители, не воспламеняется, экологически безопасно





УПАКОВКА:

ELASTOMERIC 750 SUPER поставляется в пластиковом ведре объёмом 20 кг.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- В качестве,светоотражающего слоя в кровельных системах Elastomeric
- В качестве защитного, гидроизоляционного покрытия для теплоизоляции из напыляемого пенополиуретана (ППУ)
- Как самостоятельная гидроизоляционная мембрана на скатных и купольных кровлях
- Для гидроизоляции конструкций из сэндвич панелей, модулей и арочных ангаров из оцинкованной стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Основа	акрил модифицированный полисилоксаном
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Плотность, г/см³, не менее	1,3
Степень перетира, мкм, не более	100
Кажущаяся вязкость по Брукфильду, мПа*с, не менее	30000
Время высыхания на отлип при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 50%, ч, не более	6
Полный набор прочности, сутки, не более	7
Водопоглощение, %, не более	3
Адгезия (решетка), баллы, не более	1
Адгезия (X-образный надрез), баллы, не более	1
Адгезия к бетону (когезионный разрыв), Н/мм², не более	1,1
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	650
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +95
Температура нанесения, °С	от +5 до +30
Цвет	белый

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от грязи, жира, масла, рыхлой ржавчины и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию материала с

основанием.

Поверхность не должна иметь острых выступов и ребер. Новый бетон должен быть выдержан минимум 28 дней перед нанесением покрытия. Слабо держащиеся частицы бетона, цементное молочко должны быть удалены, дефекты поверхности отремонтированы.

Металлические поверхности следует зачистить, удаляя старые отслоившиеся, мелящиеся покрытия и элементы коррозии с помощью водоструйной очистки высокого давления или подходящего абразивного инструмента и обработать грунтом/праймером ELASTOMERIC 011 Rust. В случае если поверхность подверглась коррозии рекомендуем удалить её при помощи преобразователя коррозии Elastomeric 033 Rust Converter.

Однослойные ЭПДМ, ПВХ, ТПО мембраны следует помыть с применением моющих средств, а затем высушить или протереть спиртовым растворителем, например, ацетоном. Для грунтования используйте ELASTOMERIC 010.

Подготовка поверхности влияет на качество покрытия и его долговечность.

ДОКУМЕНТЫ:

ТУ 20.30.22-001-29849259-2022

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД 2 20.30.22.180

COCTAB:

Модифицированная акриловая смола (полисилоксан), функциональные добавки (антигрибковые, УФ-стабилизаторы), диоксид титана, вода

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от +5 °C до +30 °C, вдали от прямых солнечных лучей.

После вскрытия упаковки допускается хранение в плотно закрытой таре при температуре от +5 °C до +30 °C в течение 12 месяцев. Емкость хранить крышкой вверх. Не допускать замораживания.

НАНЕСЕНИЕ:

Тщательно перемешать **ELASTOMERIC 750 SUPER** низкоскоростным миксером в течение 2 - 3 минут. Наносите покрытие **ELASTOMERIC 750 SUPER** валиком, кистью, скребком-сгоном или безвоздушным напылением равномерным слоем без пропусков. В случае применения аппарата безвоздушного распыления, допускается разбавить материал чистой водой максимум на 10%.

Подвижные трещины, швы, пустоты, углы примыкания парапета, дымоходы, водоприемные воронки, фальцы и крепежи металлической кровли, места возможных деформаций герметизировать и/или применять сплошное армирование полиэфирной тканью **ELASTOMERIC Fabric.**

Время высыхания зависит от характера поверхности, толщины слоя, погодных условий и колеблется от 3 до 6 часов. Температура нанесения от $+5^{\circ}$ C до $+30^{\circ}$ C.

Не применяйте покрытие **ELASTOMERIC 750 SUPER** если погода не позволит ему высохнуть до воздействия осадков или заморозков.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC 750 SUPER перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

РАСХОД:

0,6 - 2,5 кг/м.²
Такие факторы, как шероховатость поверхности, температура и влажность воздуха, метод нанесения могут повлиять на расход материала.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Не отвержденный **ELASTOMERIC 750 SUPER** с оборудования и инструментов можно удалить при помощи воды. Затвердевший материал можно удалить только механически.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. Не содержит растворителей и опасных веществ.

ВНИМАНИЕ:

Беречь от огня. Беречь от детей. Если **ELASTOMERIC 750 SUPER** попал на кожу — промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма — немедленно обратиться к врачу и показать настоящий документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.



Изготовитель: ООО «Эластомерик Системс» Адрес: 398037, РФ, г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28

8-800-775-61-05 единый многоканальный

e-mail: info@elastomeric.ru **сайт:** elastomeric.ru

Информация, содержащаяся в данной бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки всех условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается недействительным и теряет силу.