

Отчёт о продукции / проверке качества

Происходит из: GZ824-10

Кодировочный номер: LXJL/SJZJ-10

Дата проверочного тестирования: 22-7-2019

Наименование продукции: Цельный дюбель-гвоздь из чистой стали

Спецификация продукции: PD32S1R-PM8

Результаты проверочного тестирования:

Пункты проверочного тестирования	Технические показатели	Фактическое измерение	Заключение
Внешний вид	Окрас продукции одинаковый, нет очевидной разницы по цвету, нет очевидной усадки; отсутствует влияние на цельный внешний вид и облой при эксплуатационных характеристиках; нет ржавых пятен, нет переломанного острия; отсутствует влияние на используемое винтовое спиральное остриё и тупое остриё.	Соответствует требованиям	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Диаметр стержня	ф3,66-3,74 мм	3,68-3,70 мм	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Длина гвоздя	31,2-32,8 мм	31,60-32,54 мм	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Диаметр головки	ф8,95-9,00 мм	8,96-9,00 мм	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Степень твёрдости	HRC 53-60	HRC 56,8	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Толщина оцинкованного слоя гвоздя	≥0,005 мм	0,009 мм	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Толщина оцинкованного слоя угловой пластины	≥0,003 мм	0,005 мм	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Пластичность	Непрерывно под углом 60° в произвольном направлении.	13 штук - непрерывно под углом 60°	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Выстрел	При выстреле отжигается стальной лист из стали марки Q235 толщиной 8 мм, предел прочности на растяжение – не больше 420 Н/мм ² , остриё гвоздя проходит расстояние более 3 мм, в дюпеле-гвозде отсутствует разрыв и серьёзный изгиб.	13 штук – соответствуют требованиям	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Винтовая резьба угловой пластины	Необходимо выполнить посредством болта М8	Выборочная проверка 50 штук – пройдена	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Требования к монтажной сборке	После монтажной сборки для угловой пластины и гвоздя нет очевидного наклона и сползания, отсутствует явление незаряжания.	Отсутствуют данные явления	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Усилие вытягивания	После успешного крепежа в бетон С25 с усилием совместно с чистой сталью II в подвесной вершине гвоздь вытягивается со скоростью 10 мм/мин, усилие вытягивания ≥ 2 КН.	>2 КН	Удовлетворяет предъявляемым требованиям
Комплексное принятие решения: данная партия продукции удовлетворяет предъявляемым требованиям			

Сотрудник, выполнивший инспекционную проверку: Цзэн Хуэйлань

Отдел проверки качества: /Подпись/

/Печать: Компания с ограниченной ответственностью «Пластмасса Лисе городского округа Дзян провинции Сычуань» (Sichuan Deyang Lixie Plastic Mass Co., Ltd.)
Отдел управления качеством/

