



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП», 125009, г. Москва, Огородный проезд, д.5, стр.4, этаж 2, ком.18
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, (4872) 26-74-25

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №263/24	
Партия №0263/PP/24	Дата изготовления: 29.05-02.06.24
Обратный клапан ПП 110 ТУ 22.21.29-027-78546651-2021	



**Фасонные части из полипропилена для систем наружной
канализации**


Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования по ТУ 22.21.29-027-78546651- 2021	Результат испытаний
1	Внешний вид, маркировка	Поверхность должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость не выходящие за пределы допусков.	Соответствует
2	Геометрические размеры: Средний наружный диаметр d_{em} Минимальная толщина стенки e_{min}	$d_{em} = 110,0^{+0,4}$ $e_{min} = 3,4^{+0,6}$	110,35 3,4-3,5
3	Показатель текучести расплава (ПТР) при условиях 230°C /2.16 кг, г/10 мин. (Сопроводительная документация производителя)	2,5-3,5	3,2
4	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде	Отсутствие расслоений, раковин, пузырей и других дефектов по ГОСТ24105, обнаруживаемых визуально	Соответствует
5	Соппротивление удару: При температуре (23±2)°C на маятниковом копре (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более При температуре (20±2)°C падающим грузом (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более	10 нет	Соответствует Разрушения нет
6	Герметичность раструбных соединений при температуре (23±2)°C и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин	Без признаков разрушения и течи в соединениях	Разрушение и негерметичность отсутствуют

Марка сырья: полипропилен марки PP H030 №1024 паспорт №1024/05/305 от 17.05.2024
Сертификат соответствия №SSAQ 000.1.2.1003 от 14.03.2022

Заключение ОТК

Партия фитингов №0263/PP/24 соответствует требованиям ТУ 22.21.29-027-78546651-2021
Дата выпуска продукции ОТК 03.06.24 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Гусева М.В.

Руководитель ИЛ  Карев Е.А.