

TIKKURILA

## TIKKURILA EURO PRIMER

КОНЦЕНТРАТ 1:3 УКРЕПЛЯЮЩАЯ АКРИЛАТНАЯ ГРУНТОВКА



<b>Тип</b>	Водоразбавляемая акрилатная укрепляющая грунтовка глубокого проникновения с добавками против грибков и плесени. Концентрат 1:3.
<b>Область применения</b>	Предназначен для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам.
<b>Объекты применения</b>	Оштукатуренные, кирпичные, бетонные, гипсокартонные и газобетонные поверхности, гипсовые строительные материалы, волокнисто-цементные панели, древесностружечные и древесноволокнистые плиты.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Изготовитель:**

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

# TIKKURILA EURO PRIMER

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Колеровка/цвет</b>	Бесцветный.
<b>Расход</b>	5–14 м <sup>2</sup> /л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности.
<b>Фасовки</b>	0,9л, 3л, 10л
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания</b>	1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
<b>Плотность (кг/л)</b>	Около 1,0 – 1,1 кг/л.
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	Около 15%.
<b>Предельная величина ЛОС</b>	Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/g) 30 г/л (2010). Euro Primer содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 2 года.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

### Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

# TIKKURILA EURO PRIMER

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при окраске** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8%. Применять при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха – не выше 80%.
- Предварительная подготовка поверхности** Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.
- Смешивание компонентов** Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Разбавить концентрат чистой водой. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях рекомендуется использовать грунтовку в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки). Для наружных работ использовать грунт в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки) и неразбавленном виде в зависимости от впитывающей способности основания. В случае применения по слабовпитывающим поверхностям (например, фиброцементные плиты), а также в случае высоких требований к паропроницаемости готового покрытия требуется разбавление грунта. В случае применения по мелящим и/или сильновпитывающим поверхностям (например, пористые цементные штукатурки) использовать в неразбавленном виде.
- Нанесение** Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылением в 1 слой при использовании для наружных работ и в 1 - 2 слоя при использовании для внутренних работ в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности. При использовании неразбавленной грунтовки необходимо избегать появления глянцевой пленки.
- Очистка инструментов** После окончания работ инструменты промыть водой с мылом. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей.
- Окружающая среда и безопасность** Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсичен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

### Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)