



ЛАЗУРЬ АКРИЛОВАЯ

АНГАРА

ДЛЯ ДЕРЕВА ЗАЩИТНО-КРАСЯЩАЯ
ТОНИРУЮЩАЯ БИОЗАЩИТНАЯ

Специально подобранная экологичная рецептура пропитывает структуру древесины, абсолютно безопасна для здоровья. Антисептические и биоцидные компоненты надежно защищают от синевы, плесени, насекомых-вредителей.

Воск придает покрытию эластичность, грязе- и влагостойкость.

Усиленный УФ-фильтрами состав. Максимальная и надежная защита от солнечных лучей и выгорания. Отсутствие пленки на поверхности подчеркивает естественную красоту дерева. Открытые поры сохраняют возможность древесины «дышать». Лессирующий эффект сохраняет фактуру и рисунок древесины. Красивые оттенки подчеркивают природное благородство древесины

Краткое описание	Лессирующий декоративный состав предназначен для долговечной защиты древесины. Лазурь сохраняет естественную красоту дерева и придает поверхности приятный полуглянцевый блеск. Создает привлекательное влагоотталкивающее покрытие, стойкое к воздействию УФ-лучей. Благодаря наличию воска в составе легко наносится и глубоко проникает в структуру дерева. Входящие в рецептуру фунгицидные добавки защищают древесину от грибка, плесени и синевы.
Состав	Акриловая дисперсия, пигментные пасты, УФ-абсорберы, воск, вода, реологические добавки, антисептические и биоцидные компоненты,
Цвет	Выпускается в 10 базовых цветах + бесцветный : белый, дуб, калужница, орех , палисандр, сосна, жемчуг, ясень, пихта, дуб сизый.
Блеск	полуглянцевый
Область применения	Применяется для защитно-декоративной отделки поверхностей из дерева (доска, вагонка, брус) внутри и снаружи помещений. Используется для окрашивания фасадов, деревянной мебели, дверей, оконных рам, откосов, стен, потолков. Состав может применяться для тонирования деревянных полов с последующим покрытием водоразбавляемым паркетным лаком. Не подходит для поверхностей, заглубляемых в землю.
Срок службы покрытия	внутри помещения - 10лет, снаружи- до 8 лет
Температура применения	Температура воздуха от +7°C до +25°C, относительная влажность воздуха до 80%.
Инструмент	Кисть: натуральная или смешанная щетина. Валик: велюр. Краскопульт Губка.
Подготовка поверхности	Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Шлифование производить абразивом 120 единиц. Не желательно нанесение на строганную нешлифованную древесину - в этом случае защитный состав плохо впитывается, "смазывается" по поверхности и подчеркивает "волну" от строгальных ножей на поверхности дерева.
Нанесение покрытия	Перед применением перемешать до однородного состояния Периодически помешивать в процессе нанесения Наносить в 1-2 слоя внутри помещений и в 2-3 слоя снаружи. Наносить на подготовленную чистую сухую поверхность. Второй слой необходимо наносить после высыхания первого. Требуемая влажность древесины — не более 15%. Нанесение Кистью, валиком, краскораспылителем или губкой вдоль древесных волокон. Для эффективной защиты и превосходного вида поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, рекомендуется двухслойное нанесение лазури. Для увеличения прочности покрытия, перед каждым нанесением нового слоя, поверхность рекомендуется обработать мелкой наждачной бумагой. Лазурь следует наносить тонким непрерывным слоем вдоль волокон древесины, тщательно пропитывая поверхность. Избегайте образования потёков и толстых слоёв. При окрашивании больших площадей не делайте затяжных пауз в процессе распределения материала. Невпитавшиеся излишки можно убрать не волокнистой тканью или сухой чистой кистью.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	50-180 мл/м2 в один слой. Расход зависит от способа нанесения и плотности древесины: 12 - 20 м2 /л по строганой поверхности древесины; 5- 10 м2 /л по пиленой поверхности древесины.
Время высыхания	при t° +20±2°C до отлипа - 1 час; межслойная сушка - 3 часа. Полный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 2 недели. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.
Колеровка	Возможна колеровка бесцветного тона вручную колерами TICIANA MIX, а также автоматически в компьютерной системе ABC Фарбен по вееру для древесины.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +35°C. Допускается хранение при температуре до -30°C не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания. При замораживании, продукт разморозить при комнатной температуре, после разморозки тщательно перемешать. Не перемешивать до полной разморозки.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л (0,75л бесцветный); 2,5л; 5л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

WOOD EXTRA , Лазурь акриловая для дерева тонирующая биозащитная АНГАРА