

## 6275

### Герметик нейтральный силикон-каучуковый

#### Описание

- PUstar 6275 — профессиональный герметик с широким применением в строительстве;
- Обладает высокой адгезией и эластичностью;
- Применяется с большинством строительных материалов: алюминий, сталь, оцинкованная сталь, стекло, бетон, кирпич, керамогранит, камень, ПВХ-мембраны и пластики (PVC, UPVC, PC и др.), дерево и другие;
- Обладает высокой прочностью, устойчив к атмосферным воздействиям (УФ-лучам) и перепадам температур;
- Не вызывает химической реакции, не вызывает коррозии с металлическими материалами;
- Имеет хорошие герметизирующие и склеивающие свойства;
- Применяется при использовании в морской среде.

#### Характеристики

- Устойчив к образованию плесени и препятствует росту микроорганизмов;
- Отсутствие провисания, быстрое отверждение;
- Хорошая устойчивость к высоким и низким температурам  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  ( $-50^{\circ}\text{C}/150^{\circ}\text{C}$ );
- Отличная устойчивость к погодным условиям.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для всех видов внутренних и наружных работ;
- Герметизация деформационных швов вертикальных и горизонтальных;
- Герметизация и уплотнения внешних швов при устройстве фасадных, кровельных и общих строительных работ;
- Герметизация стеновых фасадных панелей, алюминиевые композитные панели, фиброцементные панели, сэндвич панели, натуральный камень, керамический гранит;
- Герметизация швов опалубочных щитов, примыкания ПВХ-мембраны, герметизация настилов из профилированного листа;
- Герметизация и заполнения швов, стыков, соединений в каркасных и бескаркасных конструкциях звукоизоляции стен, перегородок, потолков;
- Приклейка защитных планок, молдингов, плинтусов, стеновых панелей;
- Герметизация балконов, оконных карнизов, проемов дверей, примыканий и т. д.;
- Герметизация водостоков и вентиляционных систем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Характеристики:                    | Тест            | Требование                  | Показатель |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Проявление                         | /               | Однородная паста без трещин | /          |
| Плотность (гр./см <sup>3</sup> )   | ISO 2811-1      | 1.02 ± 0.1                  | 1.02       |
| Свойства провисания (мм)           | ISO 7390        | ≤3                          | 0          |
| Время отверждения до отлипа (мин.) | ASTM C679       | 5~30                        | 10         |
| Скорость отверждения (мм/24 часа)  | Internal Method | ≥2.5                        | 2.7        |
| Летучее содержимое ( %)            | ISO 10563       | ≤8                          | 5          |
| Твёрдость (Шор А)                  | ISO 868         | 20~40                       | 25         |
| Предел прочности (МПа)             | ISO 37          | ≥1.0                        | 1.4        |
| Удлинение при разрыве %            | ISO 37          | ≥200                        | 250        |

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре 23±2°C, относительной влажности 50±5%.

### Инструкция по применению

- Удалите пыль, масло и воду с поверхности оснований.
- Время отверждения до отлипа и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: 5~35°C, влажность: 40~60%RH.
- Перед использованием герметика необходимо провести испытание на адгезию и совместимость. При необходимости рекомендуется также провести испытание на загрязнение. Этот продукт не подходит для следующих применений: например, бетонные или цементные строительные материалы; структурные сборочные применения; содержащие базовые материалы, такие как цинк/латунь/медь/свинец.
- Не подходит для структурного остекления.
- Информацию о методе нанесения см. в описании конструкции PUSTAR или обратитесь в службу технической поддержки компании ООО «Азиана Сэйлз Групп».

### Упаковка

|            |         |
|------------|---------|
| Картридж   | 280 мл. |
| Файл пакет | 600 мл. |

### Транспортировка и Хранение

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегайте столкновений.
- Хранение: Хранить запечатанным в прохладном, сухом месте. Температура: 5~25°C. Влажность: ≤50%RH.
- Срок годности: 12 месяцев.

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза держите веки открытыми и тщательно промойте водой, обратитесь к врачу.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все рекомендации относительно наших продуктов, включая транспортировку, хранение и обращение, основаны на наших текущих знаниях и опыте в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов и фактических условий на месте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании перед тем, как приступить к полному применению.

**GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD**

Email : [pustar@pustar.com](mailto:pustar@pustar.com) Web : [www.pustar.com](http://www.pustar.com) Tel : +86 769 82010650



Авторизованный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Азиана Сэйлз Групп»

Email: [info@asianasales.ru](mailto:info@asianasales.ru) ; Web: [www.asianasales.ru](http://www.asianasales.ru) Tel: +7 (495) 970 24 74

Revision Date 1.0: 2025.04.01