



Акриловый лак HS Optimal



Артикул	Описание	В коробке
10.210.1000	1 л акриловый лак HS Optimal	12 шт.
10.210.5000	5 л акриловый лак HS Optimal	4 шт.
10.210.0500	0.5 л отвердитель для лака HS Optimal	12 шт.
10.210.2500	2.5 л отвердитель для лака HS Optimal	4 шт.

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак TOP.10 HS Optimal с высоким глянцем для частичной или полной ремонтной окраски и точечного ремонта. При нанесении в 2 слоя максимальная толщина сухого покрытия составляет 60 мкм.

- Обладает высоким глянцем, прекрасно полируется
- Защищает лакокрасочное покрытие от воздействия погодно-климатических факторов
- Защищает базовое покрытие от химического и механического воздействия
- Стоек в воздействию ультрафиолетового излучения, не желтеет
- Возможно нанесение в 1.5 слоя.

Адгезия к материалам	
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Базовые краски	+

Подготовка к нанесению				
	• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать. • Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.			
Нанесение				
	По объёму 2:1 по с отвердителем для акрилового лака HS Optimal			3–4 часа при 20°C
	По весу			Дюза: 1.3 - 1.6 мм Входное давление: 2–2.5 бар
	лак 100 г	отвердитель 50.2 г		
	14–17 секунд, DIN 4 мм / 20°C			2 слоя = 50-60 мкм, выдержка между слоями - 5 - 10 минут Выдержка перед ускоренной сушкой: 10 - 15 минут
Сушка				
		При 60°C	ИК-сушка	При 20°C
	Сушка от пыли	-	-	20 минут
	Монтажная прочность	30 минут	12 - 15 минут при 100%	6 часов

Примечания	
	• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере. • Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным. • Соблюдайте время выдержки перед полировкой (до одного часа) окрашенной детали после сушки в окрасочно-сушильной камере. • Соблюдайте время выдержки окрашенной детали перед инфракрасной сушкой. • Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия. • Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. • После использования плотно закрывайте емкости с материалами.
Технические характеристики	
Плотность прозрачного лака (при 20°C), г/см ³	0.99–1.05
Плотность отвердителя (при 20°C), г/см ³	1.00
Срок годности акрилового лака	24 месяца
Срок годности отвердителя	24 месяца
Хранить в вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей при температуре +5°C...+35°C	