



Герметик акриловый для наружного паропроницаемого слоя монтажного шва

Акриловый герметик для наружных работ. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов: бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню. Можно наносить на влажную (не мокрую) поверхность. Устойчив к УФ-лучам, атмосферным и деформационным воздействиям.

Предназначен для наружного слоя монтажного шва оконных, балконных, витражных конструкций. В качестве герметизирующей мастики для герметизации швов, щелей и стыков на фасадах между плитами перекрытия и БГМ.

Свойства:

Имеет хорошие механические и теплоизоляционные свойства. Устойчив к резким перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению. Диапазон температур эксплуатации от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$

Без запаха

Влагостойкий, паропроницаемый, стоек к плесени и грибку, не желтеет с течением времени. Возможно окрашивание эластичными акриловыми водно-дисперсионными материалами.

Не рекомендуется применять в местах постоянного контакта с водой, поверх силикона

Хранение и транспортировка в плотно закрытой таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$. Для герметика допускается до 7-ми циклов замораживания-размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до -18°C , или однократное замораживание до -18°C , но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до $+22^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

Меры безопасности

Экологически чистый и безопасный продукт. Пожаровзрывобезопасен. Не до конца схватившийся герметик можно отмыть тёплой водой. При попадании на кожу или в глаза - промыть водой.

Технические характеристики

Цвет	Белый
Основа	Акриловая дисперсия
Отверждение	Высыхание на воздухе
Время высыхания на отлип, часов, не более	2
Время полного высыхания при толщине слоя 2 мм	24 часа (при $+23^{\circ}\text{C}$ и влажности 50%)
Плотность, не менее	1,55 г/см ³
Сухой остаток, % не менее	75
Диапазон температур нанесения	от -18°C до 0°C и от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$
Относительное удлинение в момент разрыва, не менее	Не менее 250 %
Условная прочность в момент разрыва, не менее	0,10 МПа
Адгезия к поверхностям	ПВХ, дерево, бетон, пенобетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, металл, жёсть, оцинковка и др.