

6272

Нейтральный силиконовый герметик с фунгицидами

Описание

PUstar 6272 — однокомпонентный, силиконовый герметик нейтрального отверждения, с добавлением фунгицидов. Предназначен для герметизации в помещениях с требованиями к санитарным нормам и защите от плесени. Он не вызывает коррозии керамических, металлических или стеклянных материалов.

Характеристики

- Однокомпонентный, отлично выдавливается, прост в использовании.
- Отсутствие провисания, быстрое отверждение.
- Отличная устойчивость к плесени.
- Устойчив к образованию пятен и изменению цвета.

Применение

Подходит для всех видов внутренних и наружных работ:

- Сантехнических работ, герметизации протечек;
- Приклейка защитных планок, молдингов, плинтусов на кухне, в ванной и туалете;
- Герметизация стеновых панелей в ванной и на кухне;
- Герметизация балконов, оконных карнизов, проемов дверей, примыканий и т. д.;
- Герметизация деформационных швов вертикальных и горизонтальных;
- Герметизация водостоков и вентиляционных систем;
- Герметизация различных швов, подверженных плесени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики:	Тест	Требования	Показатель	
			Прозрачный	Цветной
Проявление	/	Прозрачная, белая или черная, однородная паста, без трещин		
Плотность	GB/T 13477.2	1.0±0.1 прозрачный 1.50±0.1 цветной	1.02	1.5
Экструдированность(мл/мин)	GB/T 13477.4	≥80	400	350
Свойства провисания (мм)	GB/T 13477.6	≤3	0	0
Время отверждения до отлипа (мин.)	GB/T 13477.5	≤180	10	30
Коэффициент упругого восстановления%	GB/T 13477.17	≥80	80	80
Летучее содержимое (%)	GB/T 2793	≤8	3.0	3.2
Твердость (Шор А)	GB/T 531.1	20~40	29	34
Предел прочности (МПа)	GB/T 528	≥0.8	1.6	1.5
Удлинение при разрыве (%)	GB/T 528	≥300	420	500

Модуль упругости при
растяжении (МПа)

GB/T

≥ 0.4 (23°C)

0.43

0.5

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре 23±2°C, относительной влажности 50±5%.

Инструкция по применению

- Удалите пыль, масло и воду с поверхности оснований.
- Время отверждения до отлипа и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: 5 ~ 35°C, влажность: 40 ~ 60%RH.
- Перед использованием герметика необходимо провести испытание на адгезию и совместимость.
- Не подходит для структурного остекления.
- Информацию о методе нанесения см. в описании конструкции PUSTAR или обратитесь в службу технической поддержки компании ООО «Азиана Сэйлз Групп».

Упаковка

Картридж 280 мл.
Цвет: Белый

Транспортировка и Хранение

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегайте столкновений.
- Хранение: Хранить запечатанным в прохладном, сухом месте. Температура: 5~25°C. Влажность: $\leq 50\%RH$.
- Срок годности: 12 месяцев.

Безопасность

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза держите веки открытыми и тщательно промойте водой, обратитесь к врачу.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все рекомендации относительно наших продуктов, включая транспортировку, хранение и обращение, основаны на наших текущих знаниях и опыте в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов и фактических условий на месте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании перед тем, как приступить к полному применению.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD

Email : pustar@pustar.com Web : www.pustar.com Tel : +86 769 82010650



Авторизованный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Азиана Сэйлз Групп»

Email: info@asianasales.ru ; Web: www.asianasales.ru Tel: +7 (495) 970 24 74

Revision Date 1.0: 2025.04.01