

6015A

Универсальный силиконовый герметик

Описание

PUstar 6015A — однокомпонентный ацетокси-отверждаемый герметик с высокими эксплуатационными характеристиками.

- Для герметизации швов в строительстве и отделке;
- Высокая скорость отверждения, прочность.
- Устойчив к атмосферным воздействиям (УФ-лучам) и перепадам температур;
- Высокая адгезия и эластичность, гибкий шов с низкой усадкой;
- Применим с большинством строительных материалов: стекло, керамика, пластик, дерево и другие;
- Имеет хорошие герметизирующие и склеивающие свойства.

Характеристики

- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных влияний: кислотная и щелочная среды, соляной туман, перепад температур;
- Хорошая адгезия без грунтовки к различным основаниям;
- Допускается применение продукта до - 15 °С;
- Устойчивость к высоким и низким температурам: $\pm 10^{\circ}\text{C}$ (-50°C/150°C);
- Отсутствие влияния на окружающую среду;
- Устойчивость к плесени;
- Для использования в помещении и на открытом воздухе.
- Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям и препятствует образованию плесени и грибка, влагостойкий.

Применение

- Подходит для всех видов внутренних и наружных работ;
- Сантехнических работ, герметизация протечек;
- Приклейка защитных планок, молдингов, плинтусов на кухне, в ванной и туалете;
- Герметизация стеновых панелей в ванной и на кухне;
- Герметизация балконов, оконных карнизов, проемов дверей, примыканий и т. д.;
- Герметизация водостоков и вентиляционных систем;
- Герметизация различных швов, подверженных плесени;
- Герметизация проводов кабельных каналов;
- Защита полиуретановой пены от солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики:	Тест	Требование	Показатель
Цвет		Белый/Бесцветный	
Плотность (гр./см ³)	ISO 2811-1	0.99 ± 0.10	0.99
Свойства провисания (мм)	ISO 7390	≤ 3	0

Время отверждения до отлипа (мин.)	ASTM C679	≤ 15	8
Скорость отверждения (мм/24 часа)	Internal Method	≥ 3.0	4.2
Летучее содержимое (%)	ISO 10563	≤ 30	18
Твёрдость (Шор А)	ISO 868	20~30	27
Предел прочности (МПа)	ISO 37	≥ 0.8	2.2
Удлинение при разрыве (%)	ISO 37	≥ 400	450

Примечания: Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре $23\pm 2^{\circ}\text{C}$, относительной влажности $50\pm 5\%$.

Инструкция по применению

- Удалите пыль, масло и воду с поверхности оснований.
- Время отверждения до отлипа и скорость отверждения силиконового герметика зависят от температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемые условия: температура: $5\sim 35^{\circ}\text{C}$, влажность: $40\sim 60\% \text{RH}$.
- Перед использованием герметика необходимо провести испытание на адгезию и совместимость. При необходимости рекомендуется также провести испытание на загрязнение. Этот продукт не подходит для следующих применений: например, бетонные или цементные строительные материалы; содержащие базовые материалы, такие как цинк/латунь/медь/свинец.
- Не подходит для структурного остекления.
- Информацию о методе нанесения см. в описании конструкции PUSTAR или обратитесь в службу технической поддержки компании ООО «Азиана Сэйлз Групп».

Упаковка

Картридж	280 мл.
Цвет:	Прозрачный Белый

Транспортировка и Хранение

- Транспортировка: Берегите запечатанный продукт от влаги, солнца, высоких температур и избегайте столкновений.
- Хранение: Хранить запечатанным в прохладном, сухом месте. Температура: $5\sim 25^{\circ}\text{C}$. Влажность: $\leq 50\% \text{RH}$.
- Срок годности: 12 месяцев.

Безопасность

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалите герметик тканью, тщательно промойте кожу водой с мылом.
- При попадании в глаза держите веки открытыми и тщательно промойте водой, обратитесь к врачу.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все рекомендации относительно наших продуктов, включая транспортировку, хранение и обращение, основаны на наших текущих знаниях и опыте в нормальных условиях. При практическом применении результаты могут отличаться из-за изменения материалов и фактических условий на месте, наша компания не дает никаких гарантий и не несет никакой юридической ответственности. Чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продуктов и материалов, рекомендуется провести тест на совместимость или проконсультироваться с технической службой нашей компании перед тем, как приступить к полному применению.

GUANGDONG PUSTAR ADHESIVES & SEALANTS CO., LTD

Email : pustar@pustar.com Web : www.pustar.com Tel : +86 769 82010650



Авторизованный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Азиана Сэйлз Групп»

Email: info@asianasales.ru ; Web: www.asianasales.ru Tel: +7 (495) 970 24 74

Revision Date 1.0: 2025.04.01