

Руководство по применению (TDS)

Tack Coating for Spray Booth

Покрытие защитное для стен ОСК

1/3

Вер. 2

Дата создания 10/20/2025

Описание

Противопылевое липкое покрытие на водной основе для защиты стен окрасочных камер. Пленка, создаваемая этим покрытием, собирает и удерживает пыль, а также защищает стены окрасочных камер от загрязнений. Остается эффективным в течение длительного времени, имеет нейтральный запах, прозрачно, не имеет цвета. Легко наносится с помощью распылителя, кисти или валика. Легко удаляется теплой водой или мойкой высокого давления. Противопылевое липкое покрытие обеспечивает чистоту стен, помогая достичь наилучшего результата окраски. Покрытие остается липким длительное время.

Область применения:

для защиты стен окрасочно-сушильных камер в процессе окраски.

Продукты

1.1200.0005	Защитное покрытие для стен ОСК, 5 л
1.1200.0005	Защитное покрытие для стен ОСК, 10 л
1.1200.0005	Защитное покрытие для стен ОСК, 20 л

Свойства

- Защищает от пыли критические участки окрашиваемого объекта
- Защищает стены окрасочной камеры от попадания красок, связывает пыль и окрасочный туман
- Специально разработано для защиты окон и прозрачных элементов. Не влияет на световую проницаемость и способность к отражению
- Легко наносится и удаляется
- Растворимо в воде, не содержит вредных веществ, не содержит органических растворителей
- В зависимости от степени загрязнения, покрытие должно обновляться один раз в несколько недель
- Биоразлагаемое
- 100% экологически безопасное
- Термостойкость: 70°C

Подложки

Сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, полностью отвержденное и чистое лакокрасочное покрытие на основе полиуретановых, полиэфирных и др. смол.

Не наносить на строительные краски и лаки, а также краски на основе целлюлозы.

ПОДГОТОВКА

Перед первым нанесением рекомендуется обезжирить поверхность стен с целью предотвращения образования силиконовых кратеров.

Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания. Технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Руководство по применению (TDS)

Tack Coating for Spray Booth

Покрытие защитное для стен ОСК

2/3

Вер. 2

Дата создания 10/20/2025

НАНЕСЕНИЕ

 Вязкость	Готово к нанесению	 Нанесение валиком	1 слой
 Диаметр дюзы, входное давление	= 1.8 мм См. рекомендации производителей краскопультов	 Нанесение кистью	1 слой
 Распыление	1 толстый слой широким факелом	 Толщина покрытия	Оптимальная толщина покрытия: 20–40 мкм
		 Укрывающая способность, м ² /л	7–10

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

- Легко удаляется при помощи теплой воды или при использовании мойки высокого давления.
- Легко удаляются со стен камеры следы краски в виде пыли, так как вода легко проникает к водорастворимому липкому покрытию. Значительно труднее удалять сплошной слой краски, который перекрывает доступ воды к липкому слою.
- Необходимо ободрать сплошной слой краски перед удалением липкого слоя. Замена покрытия производится при утере липкости покрытия.

Примечания

- В целях безопасности необходимо избегать нанесения защитного покрытия на электрические цепи, кабели, устройства и т.п.
- В случае сильного загрязнения окрасочным туманом, защитное покрытие следует предварительно размачивать

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать воду.

Условия хранения

Длительное хранение производить при температуре не выше +35°C. Беречь от замораживания.

Безопасность

Не содержит вредных или опасных для жизни компонентов, может утилизироваться как безопасные отходы, согласно местному законодательству.

Руководство по применению (TDS)

Tack Coating for Spray Booth

Покрытие защитное для стен ОСК

3/3Вер. 2Дата создания10/20/2025

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(месяцев)	(кг/л)	
Покрытие	5л, 10 л, 20 л	24	1.05 +/- 2%	бесцветный

Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания. Технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).